

2023. szeptember 19.

RIGIPS® PROMIX JOKER

Felhasználásra kész, készre kevert, levegőn száradó hézagoló és glettelő anyag.

Tűzvédelmi osztály: **A2**

Termékcsoport: **Gipszkarton lemezek fugázó anyagai**

Műszaki adatok

Terméktulajdonságok	Hézagolásra hézagerősítő szalaggal együtt alkalmazva, valamint a felületek végső simítására használható. Finomszemcsés, törtfehér színű, azonnal felhasználható, krémes anyag. Könnyen csiszolható. A termék Q1-Q4 felületi minőség elérésére alkalmas. Kézzel és géppel is felhordható, Delko hézagoló szerszámmal (DT-AH1) is alkalmazható. Levegőre szárad.
Kiszerelés	Vödörben: 25 kg
Anyagszükséglet	Hézagolás esetén: kb. 0,25 kg/gipszkarton m ² . Felületi gletteléshez: kb. 1,6 kg/m ² /mm (vakolat esetén); kb. 1,2 kg/m ² /mm (gipszkarton esetén)
Száradási idő	Kb. 24 óra (függ a levegő hőmérsékletétől és páratartalmától)
Bedolgozhatósági idő	Maximum 3 hónap (a maradék anyagot légmentesen lezárva tartva)
Javasolt felhordási vastagság	0-2 mm/réteg
Alapfelület, melyen a termék alkalmazható	Gipszkarton építőlemez, gipszvakolat, mészcement vakolat, betonfelület.
Felhasználási terület	Alkalmas mészcement vakolatok, gipszvakolatok és betonfelületek végső befejező glettelésére, valamint gipszkarton építőlemez hézagolására és teljes felületi glettelésére (Q1-Q4 minőségig).
Alapfelület előkészítése	Az alapfelület legyen szilárd, tiszta, pormentes és száraz. A végső felület kialakítása előtt (festés, tapétázás) meg kell várni az anyag teljes megszáradását, majd mélyalapozó használata szükséges (Rigips Rikombi Grund).
Felhasználás	A ProMix JOKER kézi és hézagolószerszámmal, valamint glettszóró géppel is felhordható. Gépi felhordás esetén a számos különböző géptípus miatt alkalmazási tesztet javasolt végezni, mielőtt az anyagot a helyszínen használják. Használat előtt az anyagot jól keverje meg. Az anyag tiszta vízzel hígítható, amennyiben szükséges. 25 kg-os vödörhöz maximum 3dl liter víz adható. Túlhígítás az anyag zsugorodásához és lassabb száradásához vezet. A vizet fokozatosan adjuk hozzá! Fedőréteggént bármely típusú hézagoló anyagra felhordható. Könnyen csiszolható – gépi csiszoláshoz 120-as, kézi csiszoláshoz 220-as csiszolópapír ajánlott. A hézagolást +5°C felett (fogadófelület, hézagoló anyag és levegő) szabad elvégezni. A többrétegű szerkezet minden egyes rétegét ki kell tölteni hézagolóanyaggal. Az alsóbb rétegek hézagolásakor hézagerősítő szalagot nem kell elhelyezni. Csempeburkolatok esetében a csempeburkolat alatti felső réteg gipszkarton lapokat hézagolni nem kell. A csempeburkolat ragasztásához flexibilis csemperagasztót kell és
Hézagolás	

2023. június 19.

	a hézagokat csemperagasztóval kell kitölteni. Amennyiben a felület fröccsenő víz érheti, a gipszkarton felületet a csempézés előtt kenhető szigeteléssel kell bevonni.
Bedolgozási feltételek	A helyiség levegőjének, a bedolgozandó anyagnak és a fogadófelületnek egyaránt legalább +5°C hőmérsékletűnek kell lennie.
Hasznos tanácsok	A gipszkarton lemezek illesztéseinek láthatósága Q4 minőségű felület képzésével minimálisra csökkenthető. A Rigips ProMix JOKER alkalmas a legmagasabb, Q4 felületi minőség eléréséhez is. A hézagolás pontos menetéről bővebb információt itt talál.
Tárolási információ	Nedvességtől védett helyen, +2°C és +25°C között tároljuk. Fagyástól óvni kell. A felbontott vödröt visszazártan kell tárolni.
Szavatossági idő	Gyártástól számított 12 hónap, felbontás után légmentesen lezárva 3 hónap.