



Kiszerezés

- Flakon 750 ml

Szín

- Világos zöld

Technikai adat lap TL 05.33 NXP PROFI 750 alacsony tágulású, nedvesítés nélküli hab

Termék

Ez egy összeszerelő és szigetelő egykomponensű poliuretán hab. Speciálisan a szükséges nedvesítés nélküli alkalmazásokhoz kifejlesztve, minőségi szerkezettel.

Tulajdonságok

- Gyors kötés
- Kiváló tapadás és tapadás különböző építőanyagokhoz – beton, falazat, kő, fa, polisztirol, műanyagok stb.
- Nincs nedvesedés
- Minőségi struktúra
- Jó hő- és hangszigetelés
- Alacsony költség

Használat

- Fa és PVC ablakkeretek, ajtókeretek beépítése
- A panelek közötti szerelési terek kitöltése, a fürdőszobai kádak szigetelése
- Ablakpárkányok ragasztása, elektromos átjárók töltése. csövek és csövek falakon és padlókon keresztül
- Alkalmas EPS, XPS és ásványi szálak (ún. vatta) hőszigetelő lapok közötti hézagok kitöltésére

Műszaki tulajdonságok

Alap	Poliuretán (4,4-difenil-metán-diizocianát)		
Sűrűség	kg/m ³	20 - 30	ISO 7390
THőtűrés	°C	-40/ +90	kikeményedés után
Flakon hőmérséklete alkalmazáskor	°C	nad +5	optimáltni +10 až +20
Alkalmazási hőmérséklet	°C	+5 / +35	A levegő és az aljzat hőmérséklete
Bőrsődési idő	perc	10-12	hőmérséklettől és relációtól függően. páratartalom
Vághatóság	perc	60	23°C-on / 55% rel. páratartalom
Kiadósság	liter	50 – 55	23°C-on / 55% rel. páratartalom
Kikeményedés	óra	2-24	hőmérséklet, páratartalom és rétegvastagság szerint
Méretstabilitás	%	-5%<DS<0%	
Szigetelési érték	mW/m.K	30-35	



Hővezetési tényező λ	W/mK	0,035	ČSN 72 7012-2
Zajelnyelés	dB	58	
Tapadás polisztirolhoz	MPa	>0,1	EPS 70F
UV állóság	-	nem	felület bevonat szükséges
Tűzreakció	-	F	ČSN EN 13 501-1 osztály szerint
Szavatossági idő	hónap	18	napvédett helyen!!! +5°C és +25°C közötti hőmérsékleten
Minimális fugaszélesség	mm	4	
Maximális fugaszélesség	mm	40	Ha a hézag nagyobb, a fugát szükség szerint két vagy több rétegben kell kitölteni.

Figyelmeztetés

Nem ajánljuk víz alatti és zárt térben történő alkalmazásra, PE, PP, szilikon, teflon és zsíros aljzatokhoz. Nem javasoljuk a hab vagy a hézagok alacsony hőmérsékleten történő melegítését, ne alkalmazza dérral borított felületekre. A meg nem kötött habot PU habtisztítóval tisztíthatod, a megkötött habot csak mechanikusan távolíthatod el. Munkavégzés közben használjon védőfelszerelést. Védje a padlót a fröccsenés ellen papírral vagy fóliával.

A megkötött PUR hab nem ellenáll az UV sugárzásnak. Ez az ellenállás a közvetlen napfénynek való kitettségétől függ (kb. 14 naptól 3 hónapig). Ezen idő elteltével az egyéb éghajlati hatásokkal (eső, fagy stb.) együtt a hab szerkezete az UV sugárzás hatására károsodik.

Alacsony hőmérsékleten javasoljuk, hogy a dobozt szobahőmérsékleten 2 órán át temperálja.

Felület

Használja tiszta és zsírtalanított felületeken. Takarja le a szennyeződés veszélyének kitett felületeket!

Kiegészítés

Felhordás előtt az adagot alaposan rázza fel min. 30 alkalommal. Felhordáskor tartsa fejjel lefelé a dobozt, töltsse fel a hézagokat alulról felfelé, kb. 1/2 és 1/3 között. A 40 mm-nél nagyobb hézagokat fokozatosan, rétegenként kell kitölteni, mindig az előző réteg megszilárdulása után. Felületkezelés (festés, vakolás) legkorábban a felhordás után 24 órával.

Tisztítás

Anyaga: meg nem kötött hab - PU hab tisztító

Kéz: kézkrem, szappan és víz

Frissítés

Frissítve

Készült: 2023.06.13

A közölt információk és adatok saját tapasztalatainkon, kutatásainkon és objektív teszteken alapulnak, és úgy gondoljuk, hogy megbízhatóak és pontosak. Ennek ellenére a cég nem ismerheti a termék felhasználási idejét, illetve az alkalmazott alkalmazási módokat sem, ezért semmilyen körülmények között nem vállal garanciát a feltüntetett információkon túl a termékek bizonyos felhasználási célokra vagy felhasználási módokra való alkalmasságára vonatkozóan. Minden felhasználó köteles saját tesztjével meggyőződni a felhasználás alkalmasságáról. További információért forduljon műszaki osztályunkhoz.