Technický list
TL 50.01 Debbex kotakt ragasztó SUPER STRONG



Termék
Kontaktragasztó – amely rugalmas kötést hoz létre, kikeményedés után a hézag sárga színű. A ragasztó kontakt ideje kb. 10 perc. Alkalmas beltéri és kültéri használatra.

Tulajdonságok

- Kezelési idő 10 perc. - levegőztetés
- Kikeményedés után rugalmas
- erős tapadás, könnyű felhordhatóság
- bel- és kültérre, nedvesség- és vízálló

Használat
Fémekhez, fához, kőhöz és néhány más műanyaghoz tapad. Különösen alkalmas bőr és textil termékekhez. Használja otthon és a kertben vagy a garázsban.

Műszaki tulajdonságok			
Anyag	kloroprén gumi, oldószer		
Sűrűség	g/cm³		≈ 0,9 ± 5%
Viszkozítása	mPas	1500 - 3500	Brookfield
Hőállóság	°C	-40 tól +100	száradás után
Szállítás közbeni hőtűrése	°C	+5	fagymentesen
Kezelési hőmérséklet	°C	+5 és +30°C	fagymentesen
Pozicionálhatóság	perc	10 – 20	
Nyitott idő	perc	< 60	
Kiasdósság	ml/m2	200 - 400	az aljzat nedvszívó képessége szerint
Szavatosság	hónap	12	+5°C és +25°C

Balení
- 50 ml tubička

Barva
- Žlutá-medová

Felület
Aljzat előkészítés: A felület legyen tiszta, száraz, por- és zsírmentes.

DenBraven Magyarország kft.
1025 Budapest,
Campona utca 1.
DC8 épület
KSH: 122 75188
Adószám: 122 75188-243
Tel.: +36 23 312 800
info@denbraven.hu
www.denbraven.hu

Felhasználás
Alkalmazása: Vigye fel a felületre egyenletesen - vékony rétegben, eloszlatható is, pl. ecsettel
Szellőztetés: Kezdeti levegőztetési idő kb. 10 perc. A maximális szilárdság elérésének ideje 24 óra Kezelési idő 10 perc.
Szavatossági idő
Eredeti, bontatlan csomagolásban +5°C és +25°C közötti hőmérsékleten a lejárati idő a csomagoláson van feltüntetve.
Frissítés
Frissítve: 2023.09.11
Készült: 2023.11.09
A közölt információk és adatok saját tapasztalatainkon, kutatásainkon és objektív teszteken alapulnak, és úgy gondoljuk, hogy megbízhatóak és pontosak. Ennek ellenére a cég nem ismerheti a termék felhasználási idejét, illetve az alkalmazott alkalmazási módokat sem, ezért a megadott tájékoztatáson túlmenően semmilyen körülmények között nem vállal garanciát a termékek bizonyos felhasználási célra való alkalmasságára, ill. a felhasználás módjait. Minden felhasználó köteles saját tesztjével meggyőződni a felhasználás alkalmasságáról. További információért forduljon műszaki osztályunkhoz.