



Kiszerezés

- Pisztolyos 750 ml
- Adapteres 750ml

Szín

- Sárga

Technikai adatlap

TDS 05_36 FIGHTER HAB

Termék

Nedvességre keményedő poliuretán alapú egykomponensű, speciális szigetelő és szerkezeti hab. Kifejezetten az alacsony tágulás és a fokozott szilárdság követelményeihez fejlesztették ki. A hajtóanyag nem tartalmaz CFC-ke.

Tulajdonságok

- Gyors kötés
- Kiváló tapadás és tapadás különböző építőanyagokhoz – beton, falazat, kő, fa, polisztirol, műanyagok stb.
- Nagy töltési kapacitás
- Egységes szerkezet
- Jó hő- és hangszigetelés 57-61dB
- Alacsony költség

Használat

- Fa és PVC ablakkeretek, ajtókeretek beépítése
- A panelek közötti szerelési terek kitöltése, a fürdőszobai kádak szigetelése
- Ablakpárkányok ragasztása, elektromos átjárók töltése. csövek és csövek falakon és padlókon keresztül
- Alkalmas EPS, XPS és ásványi szálak (ún. vatta) hőszigetelő lapok közötti hézagok kitöltésére

Műszaki paraméterek

Bázis	Polyurethane (4,4 diphenylmethane diisocyanate)		
Sűrűség	kg/ m ³	20 - 30	ISO 7390 szerint
Hőellenállás	°C	-40/ +90	száradás után
Termék hőmérséklete használatkor	°C	+5 felett	optimális +10 +20 között
Alkalmazási hőmérséklet	°C	+5 / +35	Levegő és aljzat
Bőrsődési idő	perc	8 – 10	hőmérséklettől és relációtól függően. páratartalom
Vághatóság	perc	30	23°C-on / 55% rel. páratartalom
Kikeményedés	óra	2-24	hőmérséklet, páratartalom és rétegvastagság szerint
Méretstabilitás	%	-5 %< DS<0%	
Szigetelési érték	mW / mK	30-35	



Hővezetési tényező λ	W/ mK	0.035	a ČSN 72 7012-2 szerint
Hangszigeteelés	dB	57-61	
UV állóság	-	Nem	felületmódosítás szükséges - díszlecek vakolása, festése
Szavatosság	hónap	18	fénymentes helyen!!! Magas hőmérsékleten + 5°C és +25°C között
Minimális fugaszélesség	mm	4	
Maximális fugaszélesség	mm	40	Ha a hézag nagyobb, a fugát szükség szerint két vagy több rétegben kell kitölteni.

Kiegészítés

Nem ajánljuk víz alatti és zárt térben történő alkalmazásra, nulla tapadású PE, PP, szilikon, teflon és zsíros aljzatokhoz. Nem javasoljuk a hab vagy a hézagok alacsony hőmérsékleten történő melegítését, ne alkalmazza dérral borított felületekre. A meg nem kötött habot PU habtisztítóval tisztíthatod, a megkötött habot csak mechanikusan távolíthatod el. Munkavégzés közben használjon védőfelszerelést. Védje a padlót a fröccsenés ellen papírral vagy fóliával.

A megkötött PUR hab nem ellenáll az UV sugárzásnak. Ez az ellenállás a közvetlen napfénynek való kitettségtől függ (kb. 14 naptól 3 hónapig). Ezen idő elteltével az egyéb éghajlati hatásokkal (eső, fagy stb.) együtt a hab szerkezete az UV sugárzás hatására károsodik.

Alacsony hőmérsékleten javasoljuk, hogy a flakont alkalmazás előtt szobahőmérsékleten 1 órán át temperálja.

Felület

Használja tiszta és zsírtalanított felületeken. Takarja le a szennyeződés veszélyének kitett felületeket! Felhordás előtt javasoljuk, hogy a nedvszívó aljzatot permetezővel nedvesítse meg vízzel, hogy növelje a táulását és a hab jobb szerkezetét. Ha extrém táulásra van szükség, a felhordás után azonnal nedvesítse újra a habot.

Figyelmeztetés

Felhordás előtt az adagot alaposan rázza fel min. 30 alkalommal. Felhordáskor a dobozt fejjel lefelé tartsuk, az illesztéseket alulról felfelé töltsük, kb. 1/2 és 1/3 között. A hézagokat 40 mm réteg felett tölts ki, mindig az előző réteg megszilárdulása után. Felületkezelés (festés, vakolás) legkorábban a felhordás után 24 órával.

Tisztítás

Anyaga: meg nem kötött hab - PU hab tisztító. Kikeményedett hab - mechanikusan.

Kéz: kézkrem, szappan és víz

Frissítés

Frissítve

Készült: 2024.11.04

A közölt információk és adatok saját tapasztalatainkon, kutatásainkon és objektív teszteken alapulnak, és úgy gondoljuk, hogy megbízhatóak és pontosak. Ennek ellenére a cég nem ismerheti a termék felhasználásának időpontját, illetve az alkalmazott alkalmazási módokat sem, ezért semmilyen körülmények között nem vállal garanciát a termékek bizonyos felhasználási vagy felhasználási módokra való alkalmasságára vonatkozóan a megadott információkon túl. Minden felhasználó köteles saját tesztjével meggyőződni a felhasználás alkalmasságáról. További információért kérjük, forduljon műszaki osztályunkhoz.