

OUTDOOR SYSTEM

9359

CASTONE G TOP

AZ ALKOTÁS SZABADSÁGA

Tömítőhabarcs szürke CASTONE műkö felületek végső kialakításához

Gyárilag előkevert ezért a CaStone műkövel mindig színazonos
Nagyon finom szemszerkezetnek köszönhetően az apró felületi hibák javítására ideális.
A tömített felület könnyen összecsiszolható, így a felület egységes megjelenést eredményez.



Kívül: padló + fal
Belül: padló + fal
kézi

Alkalmazási terület

Műkőből készült elemek első csiszolása után a felület apró hibáinak és légpórusainak javítására, tömítésére használjuk. A CaStone műkö felületére kontakt formában, vékony rétegben dolgozzuk fel.

IDŐJÁRÁSI KÖRÜLMÉNYEK



Hőmérséklet min.
5 °C

Hőmérséklet max.
25 °C

Időjárás felhasználás során

Kötésidő alatt kerülni kell a közvetlen napsütést, hőt, fagyot, intenzív nedvességet (eső) és huzatot. A felület közvetlen melegítése nem megengedett.

FELDOLGOZÁS

Alapfelület elvárások

A fogadó felületeket durva (min. 60-as) csiszoló koronggal át kell csiszolni. A tömítendő felület legyen megfelelő szilárdságú, száraz, tiszta, por-, szennyeződés és fagymentes.


Alapfelület előkészítés

A felületet a tömítőanyag felhordása előtt meg kell nedvesíteni.

Keverék előkészítés

A száraz keveréket öntsük az előírt mennyiségű vízbe és keverjük össze lassú fordulatszámon működtetett keverőgéppel. A keverék összekeveréséhez használjunk ivóvizet vagy az EN 1008 szabványnak megfelelő vizet. A keverést mindaddig végezzük, míg az anyag homogén, csomómentes nem lesz.

Vízszükséglet



Kiszerezés	Liter (ajánlott)
5 kg	1,5 L

Keverés



Feldolgozási utasítások

Az előnedvesített felületre egyenletesen hordjuk fel az anyagot gumis fugázóval, vagy acél glettvassal. 2-3 óra múlva a felület átcsiszolható finom (min. 80-as) csiszolókoronggal. A csiszolást folytatni kell egyre finomabb csiszolókorongokkal a kívánt felület eléréséig.

Ajánlott rétegvastagság



Maximális rétegvastagság	2 mm
Minimum rétegvastagság	1 mm

Anyagszükséglet



Bedolgozási idő



1 óra

Járhatóság



1 nap

Kezelés az alkalmazás után

A felületet 2-3 napig nedvesen kell tartani. Kültéri felületet a csiszolást követően kezeljük le CaSTone Finisher impregnáló szerrel.

MŰSZAKI ADATOK

Fő kötőanyag	szürke cement
Terhelhető	3 óra



TERMÉK VARIÁNSOK



Cél piac	HU/RO/HR
Net súly	5 kg
Csomagolás típusa	zsák
Csomagoló anyag	PE
Mennyiség raklapon	96
Raklap súly	480 kg
Szavatossági idő (Variant level)	12 hónap

Csomagolás típusa	Csomagoló anyag	Tárolási körülmények
zsák	PE	száraz, eredeti csomagolásban

Szolgáltatás igény szerint

A csomagolás ártalmatlanítása A szennyezett csomagolást veszélyes hulladékként ártalmatlanítsa (lásd a biztonsági adatlapot). Csak teljesen kiürített és tiszta csomagolást lehet újrahasznosítani. Nem szabad őket együttesen ártalmatlanítani. települési hulladékkal. A csomagolást a helyi, regionális, nemzeti és nemzetközi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.

Minőség A termékek minőségét a gyártó laboratóriumai folyamatosan ellenőrzi.

Jogi kiegészítés Mivel a termék használata és feldolgozása nem tartozik a gyártó közvetlen befolyása alá, a gyártó nem felel a termék helytelen használata vagy feldolgozása által okozott károkért. Ha kétségei vannak a termék használatával vagy feldolgozásával kapcsolatban, javasoljuk, hogy forduljon értékesítési és műszaki képviselőinkhez. A gyártó fenntartja a jogot a műszaki adatlap módosítására, amennyiben annak frissítése szükséges. Az új adatlap kiadása érvényteleníti és helyettesíti az előzőt. Az adatlapok, a termék- és szolgáltatási információk, valamint a gyártó általános szerződési feltételeinek aktuális változata a www.cemix.hu weboldalon érhető el.