CONSTRUCTION SYSTEM

1305

MM 5



KÖZEPESEN TERHELT FALAZATOK ÉPÍTÉSÉHEZ



Falazóhabarcs

Nagy nyomószilárdságú: teherbíró falak építéséhez.
Géppel feldolgozható: hatékony munkavégzést tesz lehetővé.

	Kívül: csak fal Belül: csak fal gépi, kézi
Alkalmazási terület	Új és régi lakóépületek, középületek, ipari objektumok falazatainak felépítésére szolgáló építőelemek (vázkerámia, tégla, kő, betonblokk, gázbeton, stb.) falazóhabarcsa. A statikai terveknek megfelelően, a különböző terheléstől függően tartófalak, pillérek, kémények és válaszfalak építésére használható.
EN 998-2	M 5

IDŐJÁRÁSI KÖRÜLMÉNYEK



Hőmérséklet min.	**Hőmérséklet max.**
5 °C	25 °C

Időjárás felhasználás során

A keverés és felhordás csak megfelelő időjárási körülmények között lehetséges, az anyag, levegő és alapfelület ajánlott hőmérséklete +5°C és +25°C között legyen.

FELDOLGOZÁS

Alapfelület elvárások

A fogadófelületet és a falazóelemeket a tervezői és a falazóelem gyártói előírásoknak megfelelően kell előkészíteni.

Alapfelület előkészítés

Az MM 5 falazóhabarcs felhasználásánál a fogadófelületet és a falazóelemeket a tervezői és a falazóelem gyártói előírásoknak megfelelően kell előkészíteni.

Keverék előkészítés

Az MM 5 falazóhabarcsot az építkezés helyszínén csomómentesen keverjük össze vízzel. Keverése történhet betonkeverőben, horizontális keverővel (pl. PFT HM24), kézi keverőgéppel (megfelelő keverőszárat használva) vagy kézzel.

Anyagszükséglet: kb. 1,8 kg/1 liter habarcs. A pontos anyagszükséglet próbafelhordással állapítható meg.

Vízszükséglet



Kiszerelés	Liter (ajánlott)
40 kg	6,0

Keverés



Keverési idő
5 min

Keverési fordulatszám Rpm
800

Feldolgozási utasítások

Felhordása kézzel, hagyományos kőműves szerszámokkal, a falazási technológia betartásával ajánlott. Az alapfelületnek, az anyagnak és a levegőnek +5°C és +25°C közötti hőmérsékletűnek kell lennie. A falazatok elkészítésénél mindig vegyük figyelembe a falazóelem gyártójának műszaki előírásait. Ha a falazóelem gyártó másként nem rendelkezik, akkor egyaránt töltsük ki a vízszintes és a függőleges fugákat.

Ajánlott rétegvastagság



Maximális rétegvastagság	15 mm
Minimum rétegvastagság	10 mm

Anyagszükséglet

Anyagigény min.
0

Anyagigény mértékegység
kg/m²/mm

Kiadósság

Anyagszükséglet	rétegvastagság	mértékegység	Kiadósság
25 kg	15	MM	0,95 m²
1 000 kg	15	MM	38,10 m²

Bedolgozási idő



180 min

Kezelés az alkalmazás után

A habarcsot kötésidő alatt fagy nem érheti!

Szerszámok és tisztítási előírások

A munka befejezése után azonnal mossa le a szerszámokat vízzel. A megszáradt maradványokat mechanikusan távolítsa el.

AJÁNLOTT TERMÉKEK

2002	**KONTAKT VS**	**Cementes gúzoló**
2012	**PREMIUM**	**Egyrétegű kézi alapvakolat**
2021	**MP 501 I**	**Gépi alapvakolat**
2052	**MP LEICHT**	**Könnyített gépi alapvakolat**

MŰSZAKI ADATOK

Fő kötőanyag	szürke cement
Alapanyag	Cement és mész kötőanyag, ásványi töltőanyag és tulajdonságjavító adalékok.
Tűzvédelmi osztály	A1
Maximális szemcseméret	4mm
Nyomószilárdság 28 nap után min. N/mm²-ben	5 N/mm²
Vízzáróság nyomás alatt	Nem
Hővezetési tényező (λ) W/mK-ben	0.81
Páradiffúziós ellenállás (μ)	35
Száraz sűrűség Kg/m³	1 550
Száraz testsürüség Kg/m³	1 900

TERMÉK VARIÁNSOK





Cél piac	HU/RO	HU/RO/HR
Net súly	40 kg	
Csomagolás típusa	zsák	Siló
Csomagoló anyag	papír	nincs csomagolás
Mennyiség raklapon	30	
Raklap súly	1 200 kg	
Szavatossági idő (Variant level)	12 M	

Csomagolás típusa	**Csomagoló anyag**	**Tárolási körülmények**
zsák	papír	száraz, eredeti csomagolásban
Siló	nincs csomagolás	
zsák	papír	

Szolgáltatás	igény szerint
Ártalmatlanítási szabályok	A megmaradt anyagot ne öntse a lefolyóba. A megmaradt anyagot hagyja megkeményedni, ezt követően a helyi érvényes előírásoknak megfelelően építési hulladékként ártalmatlanítsa.
A csomagolás ártalmatlanítása	A szennyezett csomagolást veszélyes hulladékként kell ártalmatlanítani (lásd a termék biztonsági adatlapját). Csak teljesen kiürített és tiszta csomagolást lehet újrahasznosítani. Nem szabad a kommunális hulladékkal együtt ártalmatlanítani. A csomagolás a helyi, regionális, nemzeti és nemzetközi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítható.
Minőség	A termékek minőségét a gyártó laboratóriumai folyamatosan ellenőrzik.
Jogi kiegészítés	Mivel a termék használata és feldolgozása nem tartozik a gyártó közvetlen befolyása alá, a gyártó nem felel a termék helytelen használata vagy feldolgozása által okozott károkért. Ha kétségei vannak a termék használatával vagy feldolgozásával kapcsolatban, javasoljuk, hogy forduljon értékesítési és műszaki képviselőinkhez. A gyártó fenntartja a jogot a műszaki adatlap módosítására, amennyiben annak frissítése szükséges. Az új adatlap kiadása érvényteleníti és helyettesíti az előzőt. Az adatlapok, a termék- és szolgáltatási információk, valamint a gyártó általános szerződési feltételeinek aktuális változata a www.cemix.hu weboldalon érhető el.