MAPEI ACTIPRIMER M

Tisztítószer és tapadásfokozó hibrid, szilikon és poliuretán tömítőanyagokhoz és ragasztókhoz nem nedvszívó aljzatokon







ALKALMAZÁSI TERÜLET

Az **Actiprimer M** egy speciális tisztítószer és tapadásfokozó nem nedvszívó aljzatokhoz, amely alkalmas hibrid rugalmas tömítőanyagok és ragasztók (mint például a **Mapeflex MS** és **Ultrabond MS** termékcsalád), szilikonok (mint például a **Mapesil** termékcsalád) és poliuretánok (mint például a **Mapeflex PU** vagy **Ultrabond PU** termékcsalád) számára.

tömítők és ragasztók	aljzat		
	száraz - nedvszívó	*nedves - nedvszívó*	*nem nedvszívó*
hibrid	Mapei Primerseal A	Mapei Primerseal A	Mapei Primerseal M
ecetsavas szilikon	Mapei Primerseal A	Mapei Primerseal A	Mapei Primerseal M
semleges szilikon	Mapei Primerseal A	Mapei Primerseal A	Mapei Primerseal M
poliuretánok	Mapei Primerseal M	Mapei Primerseal M	Mapei Primerseal M
minden típus			Mapei Actiprimer M

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Az **Actiprimer M** egyszerre egykomponensű polimer alapú tisztítószer és tapadásfokozó oldatban, amely száradás után reaktív anyagként rakódik le a felületen, és kémiai reakcióba lép a később felhordott tömítőanyagokkal. A termék átlátszó folyadék, és megfelelő ecsettel kell a felületekre felvinni, szükség esetén akár több rétegben is, amíg folyamatos és homogén felületkezelést nem kapunk.
Az **Actiprimer M** kompatibilis a Mapei különböző hibrid elasztikus, szilikon és poliuretán ragasztókkal és tömítőanyagokkal, amelyeket a leggyakoribb nem nedvszívó aljzatokra (pl. fémek, üveg, műanyag, festett felületek, ...) alkalmaznak.
Az **Actiprimer M** kettős funkcióval rendelkezik: zsírtalanítja és megtisztítja a felületi szennyeződéseket, kémiailag előkészíti a felületet, hogy elősegítse a későbbi Mapei tömítőanyagok vagy ragasztók tapadását a nem nedvszívó aljzatokon.

Az **Actiprimer M** bármilyen beltéri vagy kültéri alkalmazáshoz használható, levegőn vagy vízbe merítve egyaránt.
Az **Actiprimer M**-et általában nem nedvszívó felületek kizárólagos kezelésére használják, a megfelelő Mapei rugalmas tömítőanyag vagy ragasztó felhordása előtt.
Az **Actiprimer M** a **Primerseal M**-mel kombinálva is alkalmazható, ha a fémfelületek tökéletes előtisztítása nem lehetséges. Az **Actiprimer M** a **Primerseal M**-mel kombinálva alkalmazható a nem nedvszívó felületek teljes kezelési ciklusának kialakításához: az **Actiprimer M** fizikailag eltávolítja az összes felületi szennyeződést, a **Primerseal M** kémiailag növeli a később felhordott elasztomerek tapadását. Ezáltal elkerülhető az általános zsírtalanítók vagy tisztítószerek használata, amelyek nem feltétlenül kompatibilisek a később felhordott Mapei alapozókkal, tömítőanyagokkal vagy rugalmas ragasztókkal.

FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK

Az **Actiprimer M** egy impregnáló kezelés és tapadásfokozó. Mint ilyen, behatolhat a kezelt anyagok felületébe vagy megváltoztathatja azt, megváltoztatva azok megjelenését. Ellenőrizze a kezelt felületeken bekövetkező változásokat előzetes vizsgálatok elvégzésével.
Tekintettel a nem nedvszívó aljzatok (pl. fémek, festékek, műanyagok) eltérő jellegére, mindig ajánlatos előzetes teszteket végezni, hogy ellenőrizni lehessen az alapozó tényleges viselkedését az adott kezelendő anyagon.
Használat előtt jól fel kell rázni, hogy a termék megfelelően homogenizálódjon.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS NEM NEDVSZÍVÓ ALJZATOKON

Az **Actiprimer M**-mel kezelendő felületeknek épnek és por-, málló részektől, olajtól, zsírtól, viasztól, rozsdától és régi, leváló festéktől mentesnek kell lenniük. A felületi maradványokat puha, tiszta ruhával távolítsa el.
Kezelje a felületeket úgy, hogy megfelelő hosszú sörtéjű ecsettel felviszi az **Actiprimer M**-et, és hagyja a filmet legalább 10 percig, de legfeljebb 4 órán át száradni.
Vigye fel a tömítőanyagot, amint az alapozó tapintásra megszáradt, de legkésőbb 6 órával a felhordás után.
Ha a felületek tökéletes előtisztítása nem lehetséges, az **Actiprimer M** és a **Primerseal M** egymás utáni használata a következőképpen történik: zsírtalanítsa a kezelendő felületeket **Actiprimer M**-mel, hagyja 10 percig száradni, vigye fel a **Primerseal M**-et, hagyja legalább 30 percig, de legfeljebb 6 órán át száradni, majd vigye fel a Mapei kínálatából a kompatibilis rugalmas tömítőanyagokat és ragasztókat.

ANYAGSZÜKSÉGLET

Az **Actiprimer M** anyagszükséglete 100 és 200 g/m² között változik a felület simaságától függően.
A nedvszívó aljzatok kezeléséhez a tervezett rugalmas tömítőanyag vagy ragasztó térfogatának legfeljebb 3 százalékát kitevő mennyiségű alapozó szükséges.

KISZERELÉS

250 ml-es és 1000 ml-es palackok, 8 db-os dobozokban.

TÁROLÁS

Az **Actiprimer M** hűvös (+25°C alatti) hőmérsékleten és száraz helyen tárolandó eredeti, bontatlan csomagolásban, legfeljebb 15 hónapig.

AZ ELŐKÉSZÍTÉS ÉS A BEDOLGOZÁS SORÁN BETARTANDÓ BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

A termékünk biztonságos használatára vonatkozó utasítások az érvényes Biztonsági Adatlapban találhatók, amely elérhető a www.mapei.hu weboldalon.
SZAKEMBEREK SZÁMÁRA KÉSZÜLT TERMÉK.

MŰSZAKI ADATOK (jellemző értékek)

TERMÉKAZONOSÍTÓ ADATOK	
Állag	folyadék
Szín	átlátszó
Sűrűség	1 g/cm^3
Bedolgozási hőmérséklet	+5/+40°C
Várakozási idő a Mapei rugalmas tömítők és ragasztók felhordása előtt +23°C-on	minimum 10 perc maximum 4 óra

FIGYELMEZTETÉS

Habár az ezen termékismertetőben megadott műszaki adatok és javaslatok legjobb tudásunkon és tapasztalatainkon alapulnak, a fenti információkat minden esetben csak tájékoztató jellegűnek kell tekinteni és hosszútávú gyakorlati alkalmazás után meg kell erősíteni; emiatt mindenkinek, aki a terméket használni kívánja, előzetesen meg kell győződnie arról, hogy megfelelő-e a tervezett alkalmazásra. Minden esetben egyedül a felhasználó tartozik teljes felelősséggel a termék használatából eredő következményekért.
Kérjük olvassa el a termék Műszaki adatlapjának aktuális verzióját, ami beszerezhető weboldalunkról: www.mapei.hu

JOGI NYILATKOZAT

A jelen Műszaki Adatlap („TDS") másolható és hozzáadható egyéb projektdokumentumokhoz, de az így létrehozott dokumentum nem egészítheti ki vagy helyettesítheti a hatályos TDS követelményeit a MAPEI termék beépítésének időpontjában.
A legfrissebb TDS dokumentum letölthető a www.mapei.hu weboldalunkról.
A MAPEI SEMMILYEN FELELŐSSÉGET NEM VÁLLAL A JELEN TDS SZÖVEGÉNEK, AZ ABBAN SZEREPLŐ VAGY ABBÓL EREDŐ KÖVETELMÉNYEKNEK BÁRMELY MÓDOSÍTÁSA ESETÉN.

Mapei Kft.
2040 Budaörs, Sport utca 2.
+36-23-501670 www.mapei.hu mapei@mapei.hu

08132-3-2025-H

Az itt megjelent szövegek, fotók és illusztrációk bármilyen másolása tilos és törvény által büntetendő