



DEBBEX®
by Den Braven

Műszaki adatlap

TL 06.73d Dekor beton design vakolat EXCLUSIVE

Termék

A BETON EXCLUSIVE dizájn glett cementalapú, polimeres adalékokkal dúsított anyag, mely megjelenésében a látszóbetont idézi. Alkalmas vékony rétegű, monolitikus vagy struktúrált felületek kialakítására, modern és időtálló alternatívát kínálva az beltéri felületek dekoratív felújításához.

Tulajdonságok

- Beton hatású megjelenés, lehetőség színezésre;
- Jó mechanikai ellenállóság, könnyű karbantartás;
- Fényes megjelenés, jól kidolgozott struktúra;
- Mindig egyedi, egyszerű a dizájn megalkotása;
- Alkalmazkodik különböző felületekhez;
- Nedves helyiségekbe;

Használat

Használható minden nedves helyiségben az épületben: konyhában, fürdőszobákban, zuhanyzóknban, valamint az összes belső falon, amelyeket érdekes, modern megjelenéssel szeretnénk felújítani.

Műszaki adatok

Alap	Polimeres cementhabarcs		
Adalékanyag szemcsemérete	mm	0 — 0,5	
Alkalmazási hőmérséklet	°C	+5 / +30	
Anyagszükséglet (száraz keverék)	cs./m ²	3 m ²	Egy 5 kg csomagolás
Glett száradási ideje	óra	12-26	Az aljzat nedvszívó képességétől, a környezeti hőmérséklettől és a réteg vastagságától függően.
Glett második réteg alkalmazása	óra	24	
Nyomószilárdság	osztály	CS I	EN 998-1:2016
Élettartam		vesztesség nélkül	EN 998-1:2016
Hővezető képesség	W/mK	P=50 % - 0,33	EN 998-1:2016
Vízgőzáteresztési együttható		Max μ 30	EN 998-1:2016
Tapadóképeség	MPa	Min 0,2	
Vízelnyelés	osztály	Wc2	
Tűzreakció	osztály	A1	
Max. rétegvastagság 1 rétegben	Mm	3	
Tárolási idő	hónap	12	+10 °C és +30 °C hőmérsékleten



Csomagolás

- 5 kg vödör

Szín

- Elefántcsont
- Szürke





DEBBEX®
by Den Braven

Alapfelület előkészítése

Az aljzatnak száraznak, szilárdnak, portól és szennyeződésektől mentesnek, valamint víz ellen szigeteltnek kell lennie. A felesleges anyagfelhasználás minimalizálása és a kívánt struktúra elérése érdekében az aljzat legyen egyenletes. Az aljzat előkészítéséhez használja az „1 – Mélyalapozó” feliratú edényt, amely a csomag részét képezi. A gipszes és vegyes anyagú aljzatokat alaposan alapozza le a nedvszívó képesség kiegyenlítése érdekében. A különböző nedvszívó képesség az anyag dekorálása során eltérő viselkedést és a végső felület megjelenésének változását okozhatja.

Alkalmazási folyamat

Alkalmazás során tartsa be a csomaghoz mellékelt útmutatóban leírt eljárást.

Alapfelület előkészítése

1. Az aljzatnak szilárdnak, portól és laza részecskéktől mentesnek kell lennie. Nem lehet nedves vagy zsíros. Az alkalmazás során biztosítani kell a +5 és +30 °C közötti hőmérsékleti feltételeket. Az ideális alkalmazási hőmérséklet körülbelül 20 °C. A magasabb hőmérséklet elősegíti a gyorsabb száradást, míg az alacsonyabb hőmérséklet lassítja az egyes rétegek száradását.
2. Az aljzat előkészítéséhez használja az „1 – Mélyalapozó” jelzésű terméket. A termék használatra kész, hígítást nem igényel. Az alapozót hengerrel vagy ecsettel vigye fel. Az alapozó felhordását követően legalább 6 óra elteltével lehet folytatni a további rétegek felvitelével.

Glettanyag előkészítése és felhordása

3. Készítse elő az „2 – Glett” jelzésű zsákban található por állagú keverék felét az alkalmazáshoz. Öntsön 900 ml tiszta vizet egy tiszta vödörbe, majd szórjon bele 2,5 kg port. Keverőedényként használhatja a termék vödrét is. A keveréket alaposan keverje össze, majd hagyja 5 percig állni. Az állási idő után ismételt keverje át.
4. A megfelelően előkészített keveréket rozsdamentes acél simítóval hordja fel az előkészített aljzatra úgy, hogy kialakuljon az első, felületkiegyenlítő réteg. Ez az első réteg szolgál majd a dekoratív felület alapjául.
5. Az első gletttréteget hagyja 24 órán keresztül megszáradni.
6. Készítse elő a glettanyagot a második réteghez. Az előkészítés menete megegyezik a 3. pontban leírtakkal.
7. A dekoratív glett második rétegét különböző technikákkal lehet felvinni (húzás, elkenés, barázdálás). Ennek a rétegnek köszönhetően a felület egyenetlen reliefet kap, amely egyedi megjelenést biztosít. A pontos eljárás nem határozható meg előre, mivel az a kivitelező ízlésétől és kezűgyességétől függ. A megjelenés és a technikák jobb megértéséhez használjon videós útmutatókat vagy tájékozódjon a következő weboldalon: [Dekor beton design vakolat EXCLUSIVE - Den Braven](#).

Kiemelő réteg alkalmazása

8. A második réteg glettet hagyja megfelelően megszáradni, legalább 24 órán keresztül. Amennyiben a második réteg vastagabb, a száradási idő meghosszabbodhat.
9. A kiemelő bevonat egy kétkomponensű, vizes bázisú epoxi. Az elkészítéséhez a 3/A és 3/B komponenseket 0,9:1 arányban kell összekeverni. A keveréket alaposan össze kell dolgozni. Olyan mennyiséget készítsünk elő, amely elegendő a teljes felület egyszeri bevonására. A keverék feldolgozhatósági ideje körülbelül 60 perc.
10. A kiemelőt a teljesen megszáradt dekoratív glettfelületre visszafogott szállhosszúságú velúrhengerrel vigyük fel. Az anyagfelhasználás megközelítőleg 0,1–0,15 kg/m². A kiemelőt nagyon alaposan kell eloszlatni, hogy ne csorogjon le a felületen. Különös figyelmet fordítson a relief átfestésére, hogy a bevonat a kialakított struktúra minden részébe eljusson.
11. A második réteg körülbelül 40 perccel az első réteg felvitele után alkalmazható.
12. A bevonatot hagyja megfelelően megszáradni, legalább 24 órán keresztül. Zuhanyzóban történő alkalmazás esetén a felületet csak 7 nap elteltével szabad vízterhelésnek kitenni.

Az anyagot kétféle árnyalatban szállítjuk, amelyek egymással keverhetők egy harmadik árnyalat eléréséhez. A glettanyag különféle pigmentekkel (akril pigmentekkel – por vagy folyékony formában) színezhető közvetlenül a keverés során, vagy a kikeményedést követően átfesthető ásványi felületekre alkalmas festékekkel. A glett pigmentálásához világosabb árnyalat, például az elefántcsontszín használata javasolt.





DEBBEX®
by Den Braven

Figyelmeztetés

Az anyag természetes eredetű, ezért az egyes csomagok tartalma színárnyalatban eltérhet. Nagyobb felületek kivitelezése esetén a por komponenseket javasolt összekeverni egymással. Összefüggő felületeket egy munkamenetben és egy gyártási tételből kell kialakítani. Amennyiben több gyártási tételt használ, az anyagokat alaposan keverje össze egymással. Az anyag nem fagyhat meg. Nem alkalmas vízszintes felületekre, ahol mechanikai terhelés éri. A keverékhez semmilyen, a termék műszaki leírásában nem engedélyezett anyagot nem szabad hozzáadni. Egy munkamenetben felhordott réteg vastagsága nem haladhatja meg a 3 mm-t. A kiemelő, amelyet 60 percnél hosszabb idő elteltével visznek fel első réteggként, fehér foltokat okozhat, és rontja a felület végső megjelenését. A kiemelőt mindig frissen keverje be, és 60 percen belül használja fel.

Hulladékkezelés

Járjon el a hulladékokról szóló, módosított 185/2001 Sb. törvény rendelkezései szerint. Részletesebb információk a termék aktuális biztonsági adatlapján található.

Tárolási idő

Eredeti, bontatlan csomagolásban, száraz helyen, +10 °C és +30 °C közötti hőmérsékleten tárolandó. Ne tárolja közvetlen napfényen. A tárolhatósági idő a gyártási dátumtól számított 12 hónap, amely a termék csomagolásán van feltüntetve.

Biztonság

A termékkel végzett munka során ne igyon, ne egyen és ne dohányozzon. Használja az előírt egyéni védőfelszereléseket. A vegyi anyagok biztonságos kezelése, tárolása és ártalmatlanítása kapcsán további információk a termék aktuális biztonsági adatlapjában található.

Aktualizáció

Aktualizálva 15.08.2025

Készült 23.5.2023

A fentiekben megadott információk és adatok saját tapasztalatainkon, kutatásunkon és objektív vizsgálatokon alapulnak, és megbízhatónak, pontosnak tartjuk őket. Ugyanakkor a cég nem ismerheti az anyag különféle felhasználási módjait és alkalmazási eljárásait, ezért semmilyen körülmények között nem vállal garanciát a termékek adott felhasználásra való alkalmasságára vagy az alkalmazási módszerekre vonatkozóan a megadott információkon túl. Minden felhasználó köteles saját vizsgálatokkal meggyőződni a termék alkalmasságáról. További információkért kérjük, forduljon műszaki osztályunkhoz.

	
Den Braven production s.r.o. 793 91 Úvalno 353 23	
EN 998-1:2016 Design Beton vakolat DoP 01-212-23	
Tűzreakció	A1
Víznyelés	Wc 2
Tapadóképeség	Min. 0,2 MPa (Eltávolítás módja FP-A)
Vízgőzáteresztési együttható	Max. μ 30
Hővezető képesség	P/50 % 0,33W/mK
Nyomószilárdság	osztály SC I
Tartósság (fagyasztás/kiolvasztás)	Veszteség nélkül
Veszélyes anyagok kibocsátása	Lásd. BA

