

MAPEI PRIMERSEAL A

Előzetes impregnálószer hibrid rugalmas és szilikon tömítőanyagokhoz és ragasztókhoz nedvszívó anyagokon



ALKALMAZÁSI TERÜLET

A **Primerseal A** egy speciális tapadásfokozó a Mapei hibrid rugalmas tömítőanyagok és ragasztók (pl. **Mapeflex MS** vagy **Ultrabond MS** termékcsalád), ecetsavas szilikonok és semleges szilikonok (pl. **Mapesil** termékcsalád) számára, amely minden nedvszívó (száraz vagy nedves) aljzatra alkalmas.

Az alábbiakban a **Primerseal A** rendeltetésszerű felhasználási területeit összefoglaló táblázatban mutatjuk be.

tömítők és ragasztók	aljzat		
	<i>száraz - nedvszívó</i>	<i>nedves - nedvszívó</i>	<i>nem nedvszívó</i>
hibrid	Mapei Primerseal A	Mapei Primerseal A	Mapei Primerseal M
ecetsavas szilikon	Mapei Primerseal A	Mapei Primerseal A	Mapei Primerseal M
semleges szilikon	Mapei Primerseal A	Mapei Primerseal A	Mapei Primerseal M
poliuretánok	Mapei Primerseal M	Mapei Primerseal M	Mapei Primerseal M
minden típus			Mapei Actiprimer M

MŰSZAKI JELLEMZŐK

A **Primerseal A** egy szilazinált polimer alapú egykomponensű termék. Átlátszó folyadék, és megfelelő ecsettel kell felvinni a fugák oldalaira, nagyon nedvszívó anyagok esetén akár több rétegben is, amíg a felületek folyamatos és homogén kezelését el nem érjük.

A **Primerseal A** kettős funkcióval rendelkezik: növeli a nedvszívó aljzatok tömörségét és elősegíti a megfelelő Mapei tömítőanyag vagy ragasztó tapadását.

A **Primerseal A** használható a tapadás javítására száraz vagy nedves, nedvszívó aljzatokon, mint például cementkötésű anyagok, téglafal, vakolat, kezeletlen fa és kő.

A **Primerseal A** megfelelő Mapei rugalmas tömítőanyaggal vagy ragasztóval kombinálva bármilyen beltéri vagy kültéri alkalmazáshoz használható, mind a levegőnek kitett, mind a vízbe merített felületeken.

A **Primerseal A** kompatibilis a különböző Mapei rugalmas ragasztókkal és tömítőanyagokkal, amelyek hibrid polimerekkel (MS polimer, szilát, SPUR, ...), ecetsavas szilikonokkal és semleges szilikonokkal készültek.

A **Primerseal A** alkalmas különböző nedvszívó építési aljzatokhoz, beleértve azokat is, amelyek a termék felhordása során nedvesek.

FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK

A **Primerseal A** impregnáló kezelés és tapadásfokozó a nedvszívó aljzatokhoz, ezért képes behatolni a belső pórusokba. Ellenőrizze a kezelt felületek esetleges elváltozásait előzetes vizsgálatokkal.

Tekintettel a nedvszívó aljzatok eltérő jellegére, mindig ajánlatos előzetes vizsgálatokat végezni, hogy ellenőrizni lehessen az alapozó tényleges viselkedését a kezelendő anyagon.

Használat előtt jól fel kell rázni, hogy a termék megfelelően homogenizálódjon.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS NEDVSZÍVÓ ALJZATOKON

A **Primerseal A**-val kezelendő felületeknek szilárdnak, por- és laza részekről, olajtól, zsírtól, viasztól, régi, nem tökéletesen tapadó festéktől és oxidációtól mentesnek kell lenniük.

A **Primerseal A** alkalmazható olyan felületre is, amely átmenetileg nedves (pl. eső vagy harmat), feltéve, hogy nem áll fenn folyamatos kapillárisan felszálló nedvesség vagy nyomás alatti szivárgás.

A **Primerseal A**-t megfelelő hosszú sörtéjű ecsettel vigye fel a felületre, hagyja megszáradni, majd dolgozza be a Mapei kínálatából a tervezett rugalmas tömítőanyagokat és ragasztókat.

A tömítőanyagot az alapozó tapintásra megszáradása után, de legkésőbb 6 órával a felhordás után dolgozza be.

ANYAGSZÜKSÉGLET

A **Primerseal A** anyagfogyása 100 és 300 g/m² között van, az adott felület nedvszívó képességétől függően.

A nedvszívó aljzatok kezeléséhez a tervezett tömítőanyag vagy ragasztó térfogatának 5 százalékát meg nem haladó mennyiségű alapozóra van szükség.

KISZERELÉS

250 ml-es és 1000 ml-es palackok, 8 db-os badozokban.

TÁROLÁS

A **Primerseal A** hűvös (+25°C alatti) és száraz helyen tárolandó eredeti, bontatlan csomagolásban, legfeljebb 15 hónapig.

AZ ELŐKÉSZÍTÉS ÉS A BEDOLGOZÁS SORÁN BETARTANDÓ BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

Termékünk biztonságos használatára vonatkozó utasításokat az érvényes Biztonsági adatlap tartalmazza, mely letölthető a www.mapei.hu honlapról.

SZAKEMBEREK SZÁMÁRA KÉSZÜLT TERMÉK.

MŰSZAKI ADATOK (jellemző értékek)

TERMÉKAZONOSÍTÓ ADATOK

Állag	folyadék
Szín	átlátszó
Sűrűség	1 g/cm ³
Bedolgozási hőmérséklet	+5/+40°C
Várakozási idő a Mapei rugalmas tömítők és ragasztók használata előtt +23°C-on	minimum 40 perc maximum 6 óra

FIGYELMEZTETÉS

Habár az ezen termékismertetőben megadott műszaki adatok és javaslatok legjobb tudásunkon és tapasztalatainkon alapulnak, a fenti információkat minden esetben csak tájékoztató jellegűnek kell tekinteni és hosszútávú gyakorlati alkalmazás után meg kell erősíteni; emiatt mindenkinek, aki a terméket használni kívánja, előzetesen meg kell győződnie arról, hogy megfelel-e a tervezett alkalmazásra. Minden esetben egyedül a felhasználó tartozik teljes felelősséggel a termék használatából eredő következményekért.

Kérjük olvassa el a termék Műszaki adatlapjának aktuális verzióját, ami beszerezhető weboldalunkról: www.mapei.hu

JOGI NYILATKOZAT

A jelen Műszaki Adatlap („TDS”) másolható és hozzáadható egyéb projektdokumentumokhoz, de az így létrehozott dokumentum nem egészítheti ki vagy helyettesítheti a hatályos TDS követelményeit a MAPEI termék beépítésének időpontjában.

A legfrissebb TDS dokumentum letölthető a www.mapei.hu weboldalunkról.

A MAPEI SEMMILYEN FELELŐSSÉGET NEM VÁLLAL A JELEN TDS SZÖVEGÉNEK, AZ ABBAN SZEREPLŐ VAGY ABBÓL EREDŐ KÖVETELMÉNYEKNEK BÁRMELY MÓDOSÍTÁSA ESETÉN.

Mapei Kft.

2040 Budaörs, Sport utca 2.



+36-23-501670



www.mapei.hu



mapei@mapei.hu

08134-3-2025-H

Az itt megjelent szövegek, fotók és illusztrációk bármilyen másolása tilos és törvény által büntetendő

