

PRIMER BV

Vizes emulziós tapadásfokozó aljzatok alapozásához Mapelastic BV felhordása előtt



ALKALMAZÁSI TERÜLET

A **Primer BV** javítja és kiegyenlíti az aljzathoz való tapadást, és a kétkomponensű, rugalmas, nagy vastagságú **Mapelastic BV** cementhabarcs felhordása előtt kerül alkalmazásra beton- vagy falazott aljzatokon (vibrációs tömörített betontömbök, tömör téglák, üreges téglák, pórusbeton tömbök, könnyűsúlyú téglák és habkő).

MŰSZAKI JELLEMZŐK

A **Primer BV** egy vizes emulziós tapadásfokozó, amely a MAPEI kutatási és fejlesztési laboratóriumaiban kifejlesztett formula szerint előállított válogatott polimereken és bitumeneken alapul.

A **Primer BV** hígítás után ecsettel vagy szórással hordható fel, és ellenáll a talajban általában megtalálható agresszív anyagoknak.

Felhordása után a **Primer BV** gyorsan szárad, és garantálja a **Mapelastic BV** tökéletes kötését az aljzathoz.

A **Primer BV** száraz és enyhén nedves aljzaton is tapad.

FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK

- Ne hígítsa a **Primer BV**-t oldószerrel.
- Ne keverjen a **Primer BV**-hez cementet vagy adalékszereket.
- Ne hordja fel a **Primer BV**-t, ha a hőmérséklet +5°C-nál alacsonyabb, vagy +30°C-nál magasabb.
- Ne hordja fel a terméket régi bitumenes aljzatokra vagy kátránnyal szennyezett aljzatokra.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Aljzatelőkészítés

A **Primer BV** falazatra történő felhordása előtt győződjön meg arról, hogy a felület tökéletesen tiszta, szilárd és megfelelően egyenletes. Gondosan távolítsa el a falazóelemek vagy téglák közül kinyomódott habarcsot és a sérült habarcs hézagokat **Planitop Fast 330** gyorskötésű, zsugorodáskompenzált, szálerősített cementkötésű habarccsal vagy **Mapegrout Tissotropico Zero** zsugorodáskompenzált, szálerősített habarccsal, vagy, ha szulfátálló habarcs szükséges, **Mapegrout T60** használatával javítsa ki.

Alternatív megoldásként lehetőség van homok-cement habarcs alkalmazására, amelyhez **Planicrete** gumilatexszel adalékszerként kevernek.

A **Primer BV** cementkötésű aljzatokra felhordása előtt győződjön meg arról, hogy a felület tökéletesen tiszta és szilárd.

Távolítsa el a cementtejet, a laza és málló részeket, valamint a port, zsírt, formaleválasztó szereket homokfúvással vagy magasnyomású vízszugárral. A darászfészkes területeket bontsa ki és javítsa vissza **Mapegrout Tissotropico Zero** vagy **Mapegrout T60** habarccsal.

Alakítson ki holkert az aljzat és a függőleges falak között **Planitop Fast 330**, **Mapegrout Tissotropico Zero** vagy **Mapegrout T60** használatával.

Az alapozó előkészítése

A **Primer BV**-t hígítsa vízzel 1:3 arányban és keverje homogén keverékké.

Bedolgozás

Hordja fel a **Primer BV**-t ecsettel, hengerrel vagy szórással egy vagy két rétegben, az aljzat állapotától függően.

TISZTÍTÁS

Amíg friss, vízzel tisztíthatja le. Megkötése után csak mechanikusan vagy hígítóval távolítható el.

ANYAGSZÜKSÉGLET

Az aljzat érdességétől és nedvszívó képességétől függően: kb. 100-200 g/m².

KISZERELÉS

A **Primer BV** 10 kg-os hordókban kapható.

TÁROLÁS

A **Primer BV** legfeljebb 12 hónapig tárolható száraz helyen, legalább +5°C hőmérsékleten.

AZ ELŐKÉSZÍTÉS ÉS A BEDOLGOZÁS SORÁN BETARTANDÓ BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

A termékünk biztonságos használatára vonatkozó utasítások az érvényes Biztonsági Adatlapban található, amely elérhető a www.mapei.hu weboldalon.

SZAKEMBEREK SZÁMÁRA KÉSZÜLT TERMÉK.

MŰSZAKI ADATOK (jellemző értékek)

TERMÉKAZONOSÍTÓ ADATOK

Állag:	folyadék
Szín:	bézs
Sűrűség:	1 g/cm ³
Szárazanyag tartalom:	18 %
Brookfield viszkozitás:	kb. 500 mPa·s (2-es rotor – 1 ford/perc)

BEDOLGOZÁSI ADATOK (+23°C és 50% R.H.)

Hígítási arány:	1 : 3 (Primer BV : víz)
Bedolgozási hőmérséklet:	+5°C-tól +30°C-ig
Aljzat állapota:	száraz, kissé nedves
Száradási idő:	15-30 perc

FIGYELMEZTETÉS

Habár az ezen termékismertetőben megadott műszaki adatok és javaslatok legjobb tudásunkon és tapasztalatainkon alapulnak, a fenti információkat minden esetben csak tájékoztató jellegűnek kell tekinteni és hosszútávú gyakorlati alkalmazás után meg kell erősíteni; emiatt mindenkinek, aki a terméket használni kívánja, előzetesen meg kell győződnie arról, hogy megfelelő-e a tervezett alkalmazásra. Minden esetben egyedül a felhasználó tartozik teljes felelősséggel a termék használatából eredő következményekért.

Kérjük olvassa el a termék Műszaki adatlapjának aktuális verzióját, ami beszerezhető weboldalunkról: www.mapei.hu

JOGI NYILATKOZAT

A jelen Műszaki Adatlap („TDS”) másolható és hozzáadható egyéb projektdokumentumokhoz, de az így létrehozott dokumentum nem egészítheti ki vagy helyettesítheti a hatályos TDS követelményeit a MAPEI termék beépítésének időpontjában.

A legfrissebb TDS dokumentumok letölthető a www.mapei.hu honlapon.

A MAPEI SEMMILYEN FELELŐSSÉGET NEM VÁLLAL A JELEN TDS SZÖVEGÉNEK, AZ ABBAN SZEREPLŐ VAGY ABBÓL EREDŐ KÖVETELMÉNYEKNEK BÁRMELY MÓDOSÍTÁSA ESETÉN.

7572-10-2023 hu-hu (HU)

Az itt megjelent szövegek, fotók és illusztrációk bármilyen másolása tilos és törvény által büntetendő

