

FLOOR SYSTEM

5050

KONTAKT ZE



LÁTHATATLAN KÖTELÉK

Cement tapadóhíd kontakt esztrichekhez

A magas diszperzió tartalom erős tapadást biztosít még a nem nedvszívó aljzatokon is. Cement tartalma biztos köteléket alkot a rá kerülő cementbázisú anyagokkal. Krémes, lágy állagú, könnyen felhordható, gazdaságos.



Kívül: csak padló
Belül: csak padló
kézi

Alkalmazási terület

A teherhordó réteg és a közvetlenül rá kerülő kontakt cementesztrich közötti tapadás biztosítása.
Ásványi alapfelületre helyszínen öntött nem szerkezeti beton, cementhabarcs, műkö anyagok tapadásfokozása.
Kül- és beltéri felhasználásra.

EN 13813

CT-C40-F7-

Falfűtés



Aljzat

IDŐJÁRÁSI KÖRÜLMÉNYEK



Hőmérséklet min.
5 °C

Hőmérséklet max.
25 °C

Időjárás felhasználás során

A tapadóhíd az alapfelület nedvszívásától és a levegő páratartalmától, illetve hőmérsékletétől függően szárad. A következő réteg anyagot csak a még nedves tapadóhídra hordjuk fel! A tapadóhidat utólag ne nedvesítsük, ha kiszáradt, új réteget kell felhordani.

FELDOLGOZÁS

Alapfelület elvárások

Az aljzatnak meg kell felelnie az érvényes szabványoknak, szilárdnak, laza részecskéktől mentesnek, por-, festék-, formaleválasztó szer maradványoktól és kivirágzástól mentesnek kell lennie. Kellően érdesnek, száraznak és egyenletesen nedvszívónak kell lennie. A felület nem lehet fagyott és vízlepergető. Az aljzat minimális tapadása 1,5 MPa, a beton minősége pedig C 20/25.

Alapfelület előkészítés

A szennyezett, roncsolódott, málló, porló részeket el kell távolítani. A túl tömör alapfelületet érdesíteni kell. Felhordás előtt a felületet egy nappal korábban elő kell nedvesíteni.

Keverék előkészítés

Az anyagot úgy készítsük el, hogy a száraz keveréket az előírt mennyiségű vízbe öntjük és összekeverjük. A keverékhez ivóvizet használunk. Lassú keverővel keverjük össze. Homogén, csomómentes masszává keverjük és pihentetjük. Ezután ismét röviden keverjük össze.

Vízszükséglet

Kiszerelés	Liter (Min)	Liter (ajánlott)	Liter (Max)
25 kg	l	8,25 l	l

Keverés



Keverési idő

5 min

Keverési fordulatszám Rpm

800

Érlelési idő min.

5 min

Feldolgozási utasítások

A felületre hordjuk fel a tapadóhidat vékony rétegben ecset vagy seprű alkalmazásával. A szabad acélbetéteket gondosan, minden oldalról fedjük be az anyaggal. A javítóhabarcsot a nedves tapadóhídra hordjuk fel (nedves a nedvesre) a szükséges rétegvastagságban. Ha a tapadóhíd kiszárad, akkor újabb réteggel kell ellátni.

Anyagszükséglet



Anyagigény min.

0.8

Anyagigény max.

1.7

Anyagigény mértékegység

kg/m²

Bedolgozási idő



60 min

Kezelés az alkalmazás után

Az alacsony hőmérséklet negatívan befolyásolja az érlelést és meghosszabbítja az anyag szilárdulási idejét. A feldolgozás során kerülni kell a fagy, a magas hő, valamint az eső közvetlen negatív hatásait. Az anyag közvetlen melegítése tilos! Ne használja, ha fagy várható.

AJÁNLOTT TERMÉKEK

5202 ESTRICH ZE12

5212 ESTRICH ZE20

5232 ESTRICH ZE30

5233 ESTRICH ZE30 FIBER

5252 ESTRICH ZE50

Beltéri cementesztrich kis terhelésű felületekhez

Bel- és kültéri cementesztrich kis terhelésű felületekhez

Bel- és kültéri cementesztrich közepes terhelésű felületekhez

Szálerősített cementesztrich közepes terhelésű felületekhez

Bel- és kültéri cementesztrich nagy terhelésű felületekhez

MŰSZAKI ADATOK

Fő kötőanyag	szürke cement
Tűzvédelmi osztály	A1
Maximális szemcseméret	0,5mm
Nyomószilárdság 28 nap után min. N/mm ² -ben	40 N/mm ²
Hajlítószilárdság 28 nap után N/mm ² -ben	7 N/mm ²
Korrozív elemek kibocsátása	CT

TERMÉK VARIÁNSOK



Cél piac	HU/RO/HR/SL/CZ/SK
Net súly	25 kg
Csomagolás típusa	zsák
Csomagoló anyag	papír
Mennyiség raklapon	48
Raklap súly	1 200 kg
Szavatossági idő	6 M

Csomagolás típusa	Csomagoló anyag	Tárolási körülmények
zsák	papír	száraz, eredeti csomagolásban

Szolgáltatás	igény szerint
--------------	---------------

Ártalmatlanítási szabályok	A maradékot ne dobja a lefolyóba. Az el nem fogyasztott maradékokat keverje össze vízzel, és hagyja megszilárdulni. Ezután a helyi, regionális, nemzeti és nemzetközi előírásoknak megfelelően építési hulladékként ártalmatlanítsa.
----------------------------	--

A csomagolás ártalmatlanítása	A szennyezett csomagolást veszélyes hulladékként kell ártalmatlanítani (lásd az anyagbiztonsági adatlapot). Csak teljesen kiürített és tiszta csomagolás adható újrahasznosításra. Nem szabad a kommunális hulladékkal együtt kidobni. A csomagolás ártalmatlanítását a helyi, regionális, nemzeti és nemzetközi előírásoknak megfelelően végezze.
-------------------------------	--

Minőség	A termékek minőségét a gyártó laboratóriumai folyamatosan ellenőrzik.
---------	---

Jogi kiegészítés	Mivel a termék használata és feldolgozása nem tartozik a gyártó közvetlen befolyása alá, a gyártó nem felel a termék helytelen használata vagy feldolgozása által okozott károkért. Ha kétségei vannak a termék használatával vagy feldolgozásával kapcsolatban, javasoljuk, hogy forduljon értékesítési és műszaki képviselőinkhez. A gyártó fenntartja a jogot a műszaki adatlap módosítására, amennyiben annak frissítése szükséges. Az új adatlap kiadása érvényteleníti és helyettesíti az előzőt. Az adatlapok, a termék- és szolgáltatási információk, valamint a gyártó általános szerződési feltételeinek aktuális változata a www.cemix.hu weboldalon érhető el.
------------------	---