



DEBBEX®
by Den Braven

Műszaki adatlap

TL 06.31 Téglaragasztó BRICKFIX

Termék

Előkevert falazóhabarcs csiszolt téglákból készülő teherhordó és nem teherhordó falazatokhoz. Hengerrel hordható fel, kikeményedés után vízálló és nagy nyírószilárdsággal rendelkezik. Más falazási rendszerekhez képest rendkívül alacsony anyagfelhasználás.



Tulajdonságok

- Azonnal felhasználható, előkevert habarcs
- Gyorsan száradó
- Anyagtakarékos falazási megoldás
- Egyszerű alkalmazás
- Nincs szükség áramra
- Kiváló tapadás és nagy szilárdság
- Száradás után vízálló habarcs

Korlátozás

Többek között nem alkalmas +1 °C alatti hőmérsékleten, illetve közvetlen napsugárzásnak kitett felületen történő ragasztásra – védeni kell a túl gyors kiszáradástól. Fém és műanyagfelületeken nem alkalmazható.

Alapfelület

Az alapfelületnek tisztának, por és egyéb részecskéktől mentesnek kell lennie. Nem lehet fagyott.

Alkalmazás

A vödört alaposan keverje fel. Egyenletesen, keresztirányú mozdulatokkal hengerrel hordja fel. Az anyagot nem kell hígítani, közvetlenül felhasználásra kész. A hengert bemártás után a hengerostán vagy hengeres tálcán le kell húzni, hogy az anyag ne csepegjen és ne folyjon le a hengerről. A téglafalazatot kb. 10 percen belül kell elhelyezni. Korrekcióra legfeljebb 5 perc áll rendelkezésre. A síkba igazítást és szintezést közvetlenül a téglák nedves habarcsba helyezése után kell elvégezni. Az alkalmazási hőmérséklet +1 °C és +40 °C között legyen; az anyagot fagy és eső nem érheti.

Figyelmeztetés

A kész keverékhez utólag adalékanyag, kötőanyag vagy adalékszer hozzáadása, illetve a keverék átszítlása nem megengedett. +1 °C alatti levegő és alapfelületi hőmérséklet, valamint várható fagy esetén nem alkalmazható.

Az alumínium és eloxált záróprofilok esetleges szennyeződését azonnal tisztítsa le.

Fém és műanyag alapú felületek nem alkalmasak a falazóelemek elhelyezésére!!!



DEBBEX®
by Den Braven

Műszaki adatok

Alap	Diszperziós habarcs azonnali alkalmazáshoz		
Feldolgozhatósági idő	perc	20	
Nyitott idő	perc	15	
Javítás/Korrektció	perc	5 – 15	felhordás után
Hőállóság	°C	-20 / +70	kikeményedés után
Alkalmazási hőmérséklet	°C	+ 1 / +40	levegőre és az alapfelületre
Felhordás	-	Henger	rövid szűrű festőhenger
Teljes terhelés	nap	≈ 4	20°C / 65% rel. páratartalom mellett
Ragasztó fogyasztása	0,7 - 1 kg	1m ² falazatra	

Csomagolás

- Vödör 13 kg

Szín

- Bézs

Tisztítás

Anyag: azonnal vízzel

Kéz: szappan és víz, kézápoló krém.

Biztonság

Lásd «Biztonsági adatlap 06.31».

Aktualizáció

Aktualizálva 08.09.2026.

Készült 08.09.2026.

A megadott információk és adatok saját tapasztalatainkon, kutatásainkon és objektív vizsgálatokon alapulnak, és feltételezésünk szerint megbízhatóak és pontosak. Mivel azonban a vállalat nem ismerheti a termék felhasználásának valamennyi lehetséges körülményét, illetve az alkalmazás során használt módszereket, a fent megadott információkon túl semmilyen körülmények között nem vállal garanciát a termék meghatározott célra való alkalmasságára vagy az alkalmazási eljárásokra vonatkozóan. Minden felhasználó köteles saját vizsgálatokkal meggyőződni a termék tervezett felhasználásra való alkalmasságáról. További információért kérjük, forduljon műszaki osztályunkhoz.