



DEBBEX®
by Den Braven



Csomagolás

- Aktivátor - 200ml
- Ragasztó (Gél) – 50g

Szín

- Transzparens

Műszaki adatlap TL 06_46 UltraFix

Termék

Az UltraFix aktivátorral egy kétkomponensű ragasztórendszer, amely cianoakrilát alapú ragasztóból és aktiváló spray-ből áll, és különböző anyagok gyors és nagy szilárdságú ragasztására szolgál. A rendkívül rövid kötési időnek köszönhetően ideális szerelési, gyártási és javítási munkákhoz, ahol nagy kötési szilárdságra és a ragasztott elemek azonnali megmunkálhatóságára van szükség.

Tulajdonságok

- Rendkívül gyors kötés
- Nagy kötési szilárdság
- Függőleges felületeken sem folyik meg
- Kiváló tapadás a legtöbb építőipari és szerkezeti anyaghoz
- Érdes és kevésbé nedvszívó felületekhez is alkalmas
- Egyszerű és pontos alkalmazás
- Professzionális felhasználásra alkalmas

Használat

- Bútorok összeszerelése és javítása – MDF, forgácslap, tömörfa, rétegelt lemez, bútorélezárók és egyéb faelemek ragasztásához.
- Építési és befejező munkák – szegélylécek, ajtótokborítások, díszítőelemek és természetes kő gyors rögzítéséhez a szerelés során.
- Javítás és karbantartás – kemény műanyagok, kerámia, porcelán, gumi, bőr és egyéb általánosan használt anyagok erős ragasztásához.
- Gyártás és hobbi – kisebb alkatrészek precíz ragasztásához gyártási, makettezői, kézműves és hobbi felhasználás során.

Műszaki adatok - UltraFix

Alap	Cianoakrilát ragasztó + aeroszolos aktivátor		
Sűrűség	g/cm ³	0,662-07	20°C hőmérsékleten
Hőállóság	°C	-95 és +105	Kikeményedés után
Kinematikai viszkozitás	Mm ² /s	0,5	20°C hőmérsékleten
Kezdeti tapadás	sec	3-5	
Végső szilárdság	óra	24-48	A hőmérséklettől és a relatív páratartalomtól függően
Tárolás	hónap	12	+5 °C és +25 °C közötti hőmérsékleten tárolandó



DEBBEX®
by Den Braven

Figyelmeztetés

A termék nem alkalmas az alábbi anyagok ragasztására:

- polietilén (PE), polipropilén (PP), PTFE (Teflon®) és szilikon,
- festett, polírozott vagy egyéb módon felületkezelt alapfelületekhez,
- átlátszó műanyagokhoz, például PMMA-hoz (plexiüveghez) és polikarbonáthoz,
- habosított polisztirolhoz (EPS).

Ne használja nedves, zsíros, poros vagy egyéb módon szennyezett alapfelületeken.

A cianoakrilát ragasztó nem érintkezhet pamut vagy gyapjúszövetekkel. Az ezekkel az anyagokkal való érintkezés erős exoterm reakciót válthat ki, amely hő és füstképződéssel járhat, és akár az anyag meggyulladásához is vezethet.

Alapfelület

Az alapfelületnek szilárdnak, tisztának és száraznak, valamint pormentesnek kell lennie. Csak tiszta és zsírtalanított felületeken használja. A szennyeződésnek kitett felületeket takarja le!

Használati utasítások

1. Fújja az aktivátort az egyik ragasztandó felületre.
2. Hagyja rövid ideig szellőzni.
3. A másik felületre vigyen fel megfelelő mennyiségű cianoakrilát ragasztót.
4. Az összeillesztendő elemeket azonnal illessze egymáshoz.
5. Erősen nyomja össze körülbelül 2–3 másodpercig.

(A maximális szilárdság elérése érdekében javasoljuk, hogy a kötést a teljes kikeményedésig terhelésmentesen hagyja.)

Tisztítás

Anyag: Aceton, kikeményedés után csak mechanikusan

Kéz: kézpaszta, szappan és víz

Biztonság

Lásd.– Biztonsági adatlap

Aktualizáció

Aktualizálva: 14.07.2026

Készült 14.07.2026

A megadott információk és adatok saját tapasztalatainkon, kutatásainkon és objektív vizsgálatokon alapulnak, és feltételezésünk szerint megbízhatóak és pontosak. Mindazonáltal a vállalat nem ismerheti a termék valamennyi lehetséges felhasználási módját, az alkalmazás körülményeit, illetve az alkalmazott bedolgozási eljárásokat, ezért a megadott információkon túl semmilyen körülmények között nem vállal garanciát a termékek meghatározott célra való alkalmasságára, illetve az alkalmazási eljárásokra vonatkozóan. Minden felhasználó köteles saját vizsgálatokkal és próbákkal meggyőződni a termék adott felhasználásra való alkalmasságáról. További információért kérjük, forduljon műszaki osztályunkhoz.