



DEBBEX®
by Den Braven

Műszaki adatlap

TL 08.06 DenBit DN PROFI Gyorsan száradó vízszigetelés

Termék

Egykomponensű, gumi-aszfalt alapú vízszigetelő bevonat. Megkötés után rendkívül rugalmas, vízálló vízszigetelő membránt képez, amely ellenáll az UV-sugárzásnak és a légköri csapadékokban található kémiai anyagoknak.

Tulajdonságok

- Nagyon könnyű alkalmazás
- Magas tapadás az építőanyagokhoz
- Megkötés után tartósan rugalmas
- Időjárásálló
- UV álló
- Biztonságos polisztirollal való érintkezés esetén



Használat

Vízszigetelő bevonat tetőfedések felújításához. Alkalmas beton, aszfaltcsíkos tetőfedés, fa, fémlemez és eternit felületekre. **A tető minimális hajlásszöge 3 %, maximális 60 % legyen.**

A termék alkalmazható az épület talajszint alatti részeinek vízszigetelésére is.

Pincék és alapok vízszigetelése.

Műszaki adatok

Alap		Gumiaszfalt	
Konzisztenció	-	Tixotróp paszta	
Szárazanyag tartalom	%	50	
Hőállóság	°C	-20 / +70	(kikeményedés után)
Alkalmazási hőmérséklet	°C	+5 / +30	(levegő és a hordozófelület)
Rétegvastagság	mm	0,8 - 1,2	
Száradási idő	Óra	8 óra	Egy réteg esetén, 23 °C-on és 55 %-os páratartalom mellett
Rétegek száma	-	Min. 2	3 réteg ajánlott
Fogyasztás	Kg/m ²	1,4 - 2	2 réteg
Tárolás	hónap	24	(+5 °C és +30 °C közötti hőmérsékleten)
Felületi tapadás	MPa	≥ 1,0 ≥ 0,4	Beton, fa, lemez, aszfalt szalag, PUR
Vízzársóság 0,3 MPa nyomáson	-	Szivárgásmentes	

Kiszerelés

- Vödör 5 kg
- Vödör 10 kg

Szín

- Fekete





DEBBEX®
by Den Braven

Alapfelület előkészítése

A tetőfedésnek szilárdnak, tisztának és száraznak kell lennie, por, zsír és olajmaradványoktól mentesen. Alkalmazás előtt távolítsuk el a tetőről az összes mechanikai szennyeződést, üledéket, mohát stb. A durva szennyeződések eltávolítása után javasolt a felület alapos lemosása nagy nyomású vízzel. A penetráció felhordása előtt hagyjuk a felületet teljesen megszáradni. A tetőfelületet úgy kell előkészíteni, hogy az egyenetlenségek ne haladják meg a ± 5 mm-t. A felkészített felületre penetrációs bevonatot kell felhordani. A penetrációs bevonat a Gumiaszfalt DN PROFI termékből készül, amelyet 1:3 arányban vízzel kell hígítani.

Felszerelés

Alacsony fordulátú keverő, tetőfedő kefe, tetőfedő ecset, simító, hengercset, sörték.

Munkafolyamat

A terméket a felhordás előtt rövid ideig alacsony fordulatszámú keverővel, az eredeti csomagolásban kell átkeverni. Az átkeverést kézzel vagy alacsony fordulatszámú keverőgéppel végezze. **Fontos, hogy a felhasznált anyag mennyiségét betartsuk. Amennyiben a könnyebb felhordás érdekében a terméket vízzel hígítják, növelni kell a rétegek számát, hogy a kívánt rétegvastagság elérhető legyen.**

Bitumenes tetőfedések tartósítása:

A felkészített felületre a Gumiaszfalt DN PROFI anyagot legalább két rétegben, keresztirányú módszerrel kell felhordani. Minden további réteget a megelőző réteg száradása után vigyünk fel. A kéményhez, párkányhoz vagy hasonló csatlakozásokhoz a bevonatot technikai textíliával erősítsük, amelyet a nedves anyagba helyezve a megfelelő magasságig húzunk fel. A textíliát alaposan vonjuk át a Gumiaszfalt DN PROFI anyaggal.

Hézagmentes tetőfedés:

A felkészített felületre a Gumiaszfalt DN PROFI anyagot legalább négy rétegben kell felhordani. Minden további réteget a megelőző réteg teljes száradása után vigyük fel. Az egyes rétegeket mindig a megelőző rétegre merőleges irányban kell felhordani a tökéletes átfedés elérése érdekében.

A Gumiaszfalt DN PROFI első rétegét egyenletesen vigye fel az egész tetőfelületre, dörzsöléssel a felületbe. Az első réteg megszáradása után a második réteget keresztirányú módszerrel vigye fel, közben helyezzen bele technikai textíliát vagy alacsony grammású geotextíliát. Először az anyagot a textília szélességének megfelelő sávokban hordja fel. A friss anyagra helyezze a textíliát, és simítsa bele a bevonatba úgy, hogy az anyag jól átítatja a textíliát. A felső réteget a textílián azonnal simítsa el. Ügyeljen a rétegek átfedésére (textília-textília) legalább 10 cm szélességben. Hagyja megszáradni.

A harmadik réteget ugyanabban az irányban és ugyanúgy kell felhordani, mint az első réteget. A negyedik réteget a megelőző réteg megszáradása után ismét a harmadik rétegre merőleges irányban vigye fel.

Figyelmeztetés

A felhordott anyagot védje a túlzott napsütéstől, gyors száradástól, csapadéktól, ködtől és fagytól. A Gumiaszfalt DN PROFI alapértelmezés szerint nem járható. Tetőkarbantartás során minimális járhatósággal kell számolni. A felhordható anyag minimális tetőhajlásszöge 3 %. Az aszfaltcsíkos tetőfedések javítása csak akkor végezhető, ha az aszfaltcsík nem sérült a hordozó textíliáig. A kész tetőbevonaton hosszú ideig nem állhat víz – biztosítani kell a megfelelő lejtést. Az anyaghoz nem szabad semmilyen adalékanyagot hozzáadni. Nem szolgál korrózióvédő bevonatként; a fémlemezeket és acélszerkezeteket külön korrózióvédő bevonattal kell ellátni. Az anyagot nem szabad alkalmazni bitumenes lemezeken, bitumenes tetőfedéseken és ondulin tetőfedéseken.

Aktualizáció

Frissítve

Készült 17.9.2025

A fentiekben közölt információk és adatok a saját tapasztalatainkon, kutatásainkon és objektív vizsgálatokon alapulnak, és megbízhatónak, pontosnak tekinthetők. A gyakorlatban azonban a különböző anyagok, alzatok és a helyszíni tényleges körülmények miatt ezekből az információkból, írásos ajánlásokból vagy más nyújtott tanácsadásból nem vonható le garancia az értékesíthetőségre vagy az adott célra való alkalmasságra, és nem keletkezik semmilyen felelősség jogi kapcsolatból. A Den Braven nem vállal felelősséget semmilyen kárért, sem közvetlenül, sem közvetve, a jelen dokumentumban szereplő termékek használatából eredően. Minden felhasználó köteles saját vizsgálatokkal meggyőződni arról, hogy a termék megfelel-e a tervezett felhasználásnak és céljának. A Den Braven fenntartja a jogot, hogy termékei tulajdonságait megváltoztassa. A felhasználóknak mindig tanulmányozniuk kell a termékhez tartozó legfrissebb műszaki adatlapot, amelyet kérésre elküldünk, vagy elérhető a www.denbraven.hu weboldalon. További információkért kérjük, forduljon műszaki osztályunkhoz.

