



IDROPRIMER

Az IDROPRIMER egy válogatott bitumeneket tartalmazó, vízbázisú, bitumenes alapozófesték. Más, ismert vízbázisú alapozókkal összehasonlítva az IDROPRIMER előnye abban nyilvánul meg, hogy nem gyúlékony, illetve szagtalan.



Garantált minőség
UNI ISO 9001 és UNI ISO 14001 tanúsítvány



A Polyglass a Zöld Építőipari
Tanács tagja

WATERPROOFING MATERIALS AND INSULATING SYSTEMS

POLYGLASS®

MAPEI
GROUP

Adds value!

MŰSZAKI LEÍRÁS

Az IDROPRIMER egy válogatott bitumeneket tartalmazó, vízbázisú, bitumenes kellősítő.

Más, ismert vízbázisú alapozókkal összehasonlítva az IDROPRIMER előnye abban nyilvánul meg, hogy nem gyúlékony, illetve szagtalan.

Annak ellenére, hogy vízbázisú alapozó, rövid a száradási ideje.

Az IDROPRIMER egy híg alapozó bevonat, amely kitűnően tapad bármilyen felületre.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

Az IDROPRIMER kellősítőt tapadó réteggént ajánlott alkalmazni, hogy a polimer bitumenes lemezek és a folyékony bitumenes szigetelések előtt pormentessé váljon a felület.

Az IDROPRIMER korábban beépített bitumenes lemezekre is alkalmazható alapozóként.

ALKALMAZÁSI MÓDOK

A felkeverést követően rögtön használható. Az IDROPRIMER felhordható festékszóróval, de teríthető hengerrel vagy ecsettel is száraz, tiszta, olajmentes felületeken.


Az IDROPRIMER kellősítőt nem szabad +5 °C-nál alacsonyabb hőmérsékleten teríteni, és a felhordását követően nem szabad közvetlenül esővíz hatásának kiténni, mert az esővíz lemoshatja a terméket. A jegesedés károsítja a terméket.

A száradási idő az anyagvastagságtól és az aljzat jellegétől függ; a folyamat akár 8 órán át is tarthat nagy rétegvastagság, hideg hőmérséklet, vagy gyenge felszívó képességű felületek esetén.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

HALMAZÁLLAPOT	Folyadék	VISZKOZITÁSI DIN 4 INDEX 20 °C-ON	20" - 30"
SZÍN	Barna	GYÚLÉKONYSÁG	Nem gyúlékony
PH érték 20 °C-ON	11 - 13	SZÁRADÁSI IDŐ 20 °C-ON	4 - 6 óra
SÚRÚSÉG 20 °C-ON	0,95 - 1,05 kg/l	ANYAGIGÉNY AZ ALSÓ RÉTEGTŐL FÜGGŐEN	200-300 gr/m ²
SZÁRAZANYAG-TARTALOM 130 °C-ON	32% - 37%	SZAVATOSSÁGI IDŐ EREDETI VÖDÖRBE	12 hónap
LEGALACSONYABB FELHORDÁSI HŐMÉRSÉKLET	+5 °C		

KISZERELÉSI EGYSÉG, TÁROLÁS ÉS A SZERSZÁMOK TISZTÍTÁSA

KISZERELÉS	5 és 20 literes vödörök	
SZAVATOSSÁGI IDŐ	A termék zárt vödörökben, száraz, UV sugárzástól mentes helyen 12 hónapig tárolható. A jegesedés károsítja a terméket.	
TOOL	Használatot követően a szerszámokat általános oldószerrel kell megtisztítani.	

BIZTONSÁGI NORMÁK

Lásd a biztonsági adatokat

A számszaki adatok, információk és javaslatok a POLYGLASS S.P.A. tapasztalataiból származnak. A POLYGLASS S.P.A. ugyanakkor nem felelős ezek felhasználásából eredő végeredményért, továbbá az esetleges szabadalmi jogok, vagy harmadik felek jogainak megsértéséért. További információért kérjük, vegye fel a kapcsolatot műszaki irodánkkal. A POLYGLASS S.P.A. fenntartja a jogot arra, hogy előzetes értesítés nélkül módosítsa a műszaki adatlapot, amennyiben a termék fejlesztése okán ez szükségessé válik.



Adds value!

POLYGLASS SPA

Székhely - Viale Jenner, 4 - 20159 MILANO

Központi iroda - Via dell'Artigianato, 34 - 31047 Ponte di Piave (TV) - Olaszország - Tel. +39 04227547 - Fax +39 0422854118 www.polyglass.com - info@polyglass.it