

## MAPEPLAN ADS 200

Egykomponensű oldószeres, polikloroprenikus, két oldalon ragasztó (kontaktragasztó) anyag, Mapeplan® M, Mapeplan® B és Mapeplan® Af szintetikus, PVC-P vízszigetelő lemez függőleges, vízszintes és rézsútos felületen történő ragasztásához.

<p><b>ALKALMAZÁSI TERÜLETEK</b></p> <p><b>Mapeplan®</b> PVC-P lemez ragasztására függőleges felületeken, kialakított galléroknaál, tető szegélyeknél kialakított csatlakozásokhoz és tető felülvilágítókhoz, kéményekhez.</p> <p><b>Néhány példa a termék használatára</b> <b>Mapeplan® M</b> és <b>Mapeplan® B</b> PVC-P lemezek teljes felületen történő ragasztása, az alábbi típusú függőleges, vízszintes és rézsútos, oldószernek ellenálló aljzatokra:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• cementvakolatok;</li><li>• cementlapok és cement aljzatok;</li><li>• EPS-sel vagy duzzasztott agyaggal könnyített, simított beton;</li><li>• üveggyapot bevonatú PUR és PIR hőszigetelő panelek;</li><li>• deszkázat, rétegelt lemez, irányított szálelrendezésű (OSB) lapok;</li><li>• fémlapok.</li></ul>	<p>A <b>Mapeplan ADS 200</b> ragasztó alacsony viszkozitással rendelkezik, és azonnali tapadást biztosít.</p> <p>A ragasztó könnyen hordható fel vízszintes és függőleges felületekre.</p> <p>Kifejezetten <b>Mapeplan ADS 200</b> ragasztó használandó a PVC-P Mapeplan vízszigetelő lemezek beépítéséhez.</p> <p>A felhordást követően erős ragasztást biztosít, és rugalmas anyagként viselkedik. Kitűnően ellenáll a szélsőséges hőmérsékleteknek; időállósága kiváló.</p> <p><b>JAVASLATOK</b></p> <p>Soha ne hígítsa a <b>Mapeplan ADS 200</b> ragasztót oldószerekkel.</p> <p>Ne hordja fel a <b>Mapeplan ADS 200</b> ragasztót poros, morzsalékos és egyenetlen felületekre.</p> <p>Ne hordja fel a <b>Mapeplan ADS 200</b> ragasztót olajjal, zsiradékkal vagy egyéb piszokkal szennyeződött felületre.</p> <p>A <b>Mapeplan ADS 200</b> ragasztót oldószereknek ellenálló, tömör, sima és egyenetlen felületekre, illetve rétegekre kell felhordani.</p>
<p><b>MŰSZAKI JELLEMZŐK</b></p> <p>A <b>Mapeplan ADS 200</b> egy két oldalán ragasztó, oldószeres, polikloroprenikus gumi alapú anyag.</p>	<p><b>HASZNÁLATI UTASÍTÁS</b></p> <p><b>Aljzatelőkészítés</b></p> <p>A gipszvakolat, beton és könnyített beton felületeknek tisztának, idegen anyagoktól mentesnek és simának kell lenniük.</p> <p>Az oldószereknek ellenálló hőszigetelő paneleket sima felületre kell fektetni, és mechanikusan vagy ragasztással az aljzathoz kell őket rögzíteni, hogy a panelek erős szélben is a helyükön maradjanak.</p> <p>Deszka burkolat esetén a deszkáknak egyenetlennek, mérettartónak és csavarokkal vagy csavart szegekkel rögzítettnek kell lenniük, hogy minél jobb legyen a tartásuk (a rögzítésre használt szegek és csavarok nem állhatnak ki a deszka síkjából.)</p>

## MŰSZAKI ADATOK (jellemző értékek)

## TERMÉKAZONOSÍTÓ ADATOK

## LEÍRÁS

Egykomponensű oldószeres, polikloroprenikus, két oldalon ragasztó (kontaktragasztó) anyag.

## FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

**Mapeplan® M, Mapeplan® B és Mapeplan® Af** szintetikus PVC-P vízszigetelő lemezek ragasztásához, oldószernek ellenálló aljzatokra.

## TERMÉKJELLEMZŐK

Állag	bézs színű, viszkózus folyadék
Szárazanyag-tartalom (%):	25
Sűrűség (g/cm <sup>3</sup> ):	0,9
Termék viszkozitása a vásárláskor (mPa-s):	3100 (5 - rpm 20)
Ajánlott bedolgozási hőmérséklet:	+5°C ± +40°C
Nyitott idő (perc):	legfeljebb 2-3 óra
Alkalmazási hőmérséklet	-20°C ± +80°C

1999/45/EK szerinti veszélyességi osztályozása:

Ingerlő hatású, rendkívül gyúlékony, környezetre ártalmas anyag. Használat előtt olvassa el „Az előkészítés és a felhordás során betartandó biztonsági előírások” szakaszt, valamint a csomagoláson és a Biztonsági adatlapon található információkat.

Ha a deszkákat favédő szerrel kell kezelni, a védőréteget a **Mapeplan ADS 200** terítése előtt kell felhordani, hogy a ragasztót nedvességtől és zsírtól mentes felületre lehessen kenni. Mindenképpen kerülje, hogy filmréteget létrehozó favédő szereket alkalmazzon!

A fémlamezeknek tisztának, olaj- és zsírmentesnek kell lenniük. Szükség esetén tisztítsa meg és zsírmentesítse a felületet megfelelő oldószerrel, például **Mapeplan Cleaner** tisztítószerrel.

A fémlamezekből egy olyan folyamatos aljzatnak kell kialakulnia, amelyen nincsenek a vízszigetelő lemezen esetleg sérülést okozó lemezvágási forgácsok és érdes szélek.

A **Mapeplan ADS 200** ragasztó felhordása előtt gondoskodjon róla, hogy az aljzat teljesen pormentes legyen.

### A termék előkészítése

A **Mapeplan ADS 200** ragasztó felhasználásra kész állapotban kapható. A terméket használat előtt fel kell keverni.

### A termék felhordása

A **Mapeplan ADS 200** ragasztót hengerrel vagy ecsettel lehet felhordani.

Kétoldalú ragasztás – kontaktragasztás függőleges gallérokhoz és PVC-P **Mapeplan®** csatlakozókhöz.

A **Mapeplan ADS 200** ragasztót folyamatos réteget képezve hordja fel a felületre és a **Mapeplan®** vízszigetelő lemezeire, majd egyenletesen oszlassa el az anyagot a teljes bevonandó felületen.

Várjon néhány percet, hogy az oldószer elpárologhasson. Amikor a ragasztószer még mindig ragad (próbálja ki az ujjával), fektesse a felületre a vízszigetelő lemezt, és dolgozza el egyenletesen egy hengerrel. Figyelem: A vízszigetelő lemez az illesztést követően már nem távolítható el!

Az alkalmazandó anyagmennyiség az aljzat minőségétől és nedvszívó képességétől függ. A száradási időt a környezeti adottságok határozzák meg.

Nedves ragasztás (nem szőtt, poliészter geotextília kasírozású, PVC-P **Mapeplan® Af** lemezhez). A **Mapeplan ADS 200** ragasztót folyamatos réteget képezve hordja fel kizárólag az aljzatra, és egyenletesen oszlassa el a teljes bevonandó felületen.

A **Mapeplan® Af** geotextília kasírozású, vízszigetelő lemez lefektetésekor a tekercseket akkor gördítse ki, amikor a ragasztó még nedves, és nem kezd el filmréteget létrehozni.

A hengerrel nyomást gyakorolva, a geotextília réteget át kell itatni a **Mapeplan ADS 200** ragasztóval. A lemez lefektetését követően ne emelje fel, és ne mozdítsa meg a vízszigetelő lemezt, mert ezzel csökkentheti/megszüntetheti a tapadást. Az alkalmazandó anyagmennyiség az aljzat minőségétől és nedvszívó képességétől függ. A száradási időt a környezeti adottságok határozzák meg.

Bizonyos munkakörülmények között (pl. 5°C-nál nagyobb lejtőszögű felületen, szeles időjárási viszonyok mellett) tanácsos lehet a ragasztó kötéséig ideiglenesen, mechanikusan rögzíteni a Mapeplan® Af lemezt.

Előkészítési és használati utasítás

Ne hordja fel a **Mapeplan ADS 200** ragasztót, ha eső várható.

Ne terítse a **Mapeplan ADS 200** ragasztót nedves vagy párás felületre, mert ez csökkentheti, vagy megakadályozhatja az anyag tapadását. A termék ajánlott felhordási hőmérséklete +5°C – +40°C.

#### TISZTÍTÁS

A termék felhordásához használt szerszámokat **Mapeplan Cleaner** tisztítószerrel kell megtisztítani, még mielőtt a ragasztó megszáradna. A termék a száradását követően csak mechanikusan távolítható el.

#### ANYAGSZÜKSÉGLET

Az alkalmazandó anyagmennyiség az aljzat minőségétől és nedvszívó képességétől függően hozzávetőleg az alábbiak szerint alakul:

- kétoldalú ragasztás esetén 0,6-1,0 kg/m<sup>2</sup>;
- nedves ragasztás esetén 0,3-0,6 kg/m<sup>2</sup>.

#### KISZERELÉS

A **Mapeplan ADS 200** ragasztó 10kg-os fémvödrökben kerül forgalomba.

#### TÁROLÁS

A termék 12 hónapig tárolható száraz, hőforrásoktól mentes helyen, +5°C – +30°C hőmérsékleten.

#### AZ ELŐKÉSZÍTÉS ÉS A FELHORDÁS SORÁN BETARTANDÓ BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

A **Mapeplan ADS 200** ingerli a szemet és a bőrt. Javasoljuk védőkesztyű és védőszemüveg viselését. Ajánlott betartani a vegyszerek használatakor figyelembe veendő, szokásos óvintézkedéseket. Beltéri használat esetén biztosítson megfelelő szellőzést a helyiségben. A termék gyúlékony, ezért ne használja őrizetlenül hagyott láng, valamint szikrák és hőforrások közelében.

A **Mapeplan ADS 200** veszélyes a vízi élővilágra. Körültekintően járjon el a termék hulladékként történő kezelésekor. Az anyag biztonságos használatáról további információkat a termék legújabb kiadású Biztonsági adatlapján találhat.

SZAKEMBEREK SZÁMÁRA KÉSZÜLT TERMÉK

#### FIGYELMEZTETÉS

*Habár e termék adatlap a legjobb tudásunk és tapasztalataink szerinti műszaki adatokat és ajánlásokat tartalmazza, a fenti információkat csupán irányadónak kell tekinteni, és az említett információk helyességéről alapos gyakorlati tapasztalatokat követően kell meggyőződni. Ekképpen a termék használata előtt ellenőrizni kell, hogy a termék alkalmas-e a rendeltetési céljára. Minden esetben a termék felhasználója felelős a termék alkalmazásából eredő következményekért.*

**Kérjük, tekintse át a [www.polyglass.com](http://www.polyglass.com) honlapunkon a termék legújabb Műszaki adatlapját.**

[www.mapei.com](http://www.mapei.com)

A MAPEPLAN termékek gyártója:

Sede Legale - Viale Jenner, 4 - 20159 Milánó - Olaszország

Sede Amministrativa - Via dell'Artigianato, 34 - 31047 Ponte di Piave (TV) - Olaszország

Tel. +39 04227547 - Fax +39 0422854118 [www.polyglass.com](http://www.polyglass.com) - E-mail: [info@polyglass.it](mailto:info@polyglass.it)

Az itt megjelent szöveg, fényképek és illusztrációk reprodukálása tilos. Az előírás megszegői ellen eljárás indítható.