P 600

Oldószeres parkettaragasztó

Parketta és bütü-faburkolat ragasztására alkalmas

JELLEMZŐI

- a leragasztott parketta térfogatváltozását rugalmasan követi
- gyorsan és jól tapad
- nagy kezdeti- és végszilárdság
- alkoholos oldószert tartalmaz
- padlófűtés esetén is alkalmazható

ALKALMAZÁSI TERÜLET

A Ceresit P 600 parkettaragasztóval nedvszívó és nem nedvszívó aljzatra ragasztható mozaik-, csaphornyos-, 10 mm-es lamella- és élre állított lapszerkezetű parketta, valamint többrétegű készparketta (120 cm hosszúságig) és bütü-faburkolat. Az egyrétegű, nedvességre érzékeny fafajtából (pl. hevea vagy eukaliptusz) készült készparketta ragasztására a **Ceresit P 675** ajánlott. A nagyméretű készparketta táblákat és paneleket is a **Ceresit P 675** parkettaragasztóval kell telibe ragasztani.

A FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE

Az aljzat legyen tiszta, tartósan száraz, repedéstől- valamint tapadást gátló anyagoktól mentes, megfelelő húzó- és nyomószilárdságú. Az esetlegesen meglévő ragasztómaradványokat a munka megkezdése előtt – lehetőleg – el kell róla távolítani.

Nedvszívó aljzat esetén:

Betonaljzat, cementesztrich: Az aljzat felületén lévő puha fedőréteget (cementtej) vagy a lazán tapadó cementmaradványokat csiszolással kell eltávolítani. Porelszívás után az aljzatot a megfelelő arányban hígított **Ceresit R 777** diszperziós- vagy az **R 766** multifunkciós alapozóval kezeljük elő a jobb tapadás érdekében. A **Ceresit DD+ (DH Maxi)** aljzatkiegyenlítő felhordását az alapozó teljes beszívódása után kell megkezdeni (kb. 1 óra).

A **gipszesztrich** alapozását – az adalékszemcsékig történő lecsiszolás és porelszívás után – vízzel 1:4 arányban hígított **R 766** multifunkciós alapozóval végezzük el. Az alapozó száradási ideje ebben az esetben 2 óra!

Tömör, nem szívó aljzat esetén:

Az aljzat felületét (kőpadló, járólap stb.) megfelelő tisztítás és érdesítés után az **R 766** multifunkciós alapozóval kezeljük elő. Az előírt száradási idő után legalább 3 mm vastagságban hordjuk fel a felületre a **Ceresit DH Maxi** aljzatkiegyenlítőt.

A kiegyenlített aljzat burkolhatósági idejére vonatkozó előírásokat figyelembe kell venni a ragasztás megkezdése előtt!

A ragasztás előtti kellősítést feltétlenül végezzük el a hígítatlan Ceresit R 777 diszperziós előkenővel vagy az 1:4 arányban hígított R 766 multifunkciós alapozóval!

FELHORDÁS

A ragasztót B3 vagy B11 típusú fogazott kenőlappal egyenletesen hordjuk fel az aljzatra, de egyszerre csak akkora felületre, amekkora 10 perc alatt parkettával lefedhető. A parkettát kis csúsztatással helyezzük a ragasztóba és toljuk ütközésig. Mozaikparketta esetében a parketta felületének ütögetésével biztosítható a ragasztóba történő beágyazódás.

A tökéletes ragasztás eléréséhez a parkettát még a ragasztó bőrösödése előtt rakjuk le. A fal mellett megfelelő dilatációs rést kell hagyni. A leragasztott parketta legkorábban 48 óra múlva csiszolható, lakkozható. A 10 mm-es lamella parketta estében a 7 napos várakozási idő javasolt.

FONTOS TUDNIVALÓK

Ne végezzen parkettázási munkát, ha a relatív páratartalom meghaladja a 75%-ot, az aljzat hőmérséklete nem éri el a +15°C-ot, a szobahőmérséklet pedig a +18°C-ot. Vigyázat, a ragasztó fokozottan tűz- és robbanásveszélyes! Használata esetén nyílt láng használata és a dohányzás tilos! Az oldószer gőzének belélegzése az egészségre ártalmas! Szorosan lezárva, jól szellőztetett helyen tárolandó! A lefolyóba önteni tilos! Gyermekek elől elzárandó! A hézagokból kitüremkedő ragasztót **azonnal** töröljük le – denaturált szesszel! A szerszámok tisztítása hasonlóan történik.

A ragasztóanyagot a fagytól óvni kell!

MŰSZAKI ADATOK

Összetétel	polivinil-acetát bázisú, szerves oldószert tartalmazó, műgyanta ragasztóanyag
Oldószer:	metil-acetát, etil-alkohol
Szín:	krémszínű (beige)
Állaga:	sűrűn folyós
Szellőzési idő:	nincs
Nyitott idő:	kb. 10 perc (a hőmérséklettől és a relatív páratartalomtól függően)
Kötési idő és a ragasztás utáni terhelhetőség:	min. 48 óra
A ragasztó hőállósága	
- szállításkor:	-10°C - +50°C
- tárolásnál:	+10°C - +30°C
A ragasztás kötés utáni hőállósága:	max. +50°C-ig, padlófűtés esetén is alkalmas
Vízállóság:	nedvességgel szemben ellenálló
Tűzveszélyességi osztály:	„A" – fokozottan tűz- és robbanásveszélyes
Tűzveszélyességi fokozat:	I.

Anyagmennyiség:	
mozaikparketta	0,7–1,0 kg/m^2 (B3 kenőlap)
csaphornyos-, lamella parketta stb.	0,9–1,2 kg/m^2 (B11 kenőlap)

A felsorolt adatok átlagos időjárási viszonyokra (+23°C és 55% relatív páratartalom) vonatkoznak. Alacsonyabb hőmérséklet, illetve magasabb páratartalom esetén a kötési idő megnőhet.



Fogközmélység:	3,25 mm
Fogközszélesség:	3,70 mm
Fogtetőszélesség:	3,30 mm
Fogközmélység:	5,00 mm
Fogközszélesség:	6,10 mm
Fogtetőszélesség:	7,90 mm

KISZERELÉS

17 kg fém kannában.

TÁROLÁS

„A" tűzveszélyes anyag tárolására alkalmas raktárban.

FELHASZNÁLHATÓ

Az előírt tárolás mellett a gyártástól számított 12 hónapig.

EGYÉB INFORMÁCIÓK

A göngyöleget csak akkor tegyük a hulladék gyűjtőbe, ha az teljesen üres és nem tartalmaz anyagmaradványokat.

A Ceresit P 600 oldószeres parkettaragasztó csak a termékismertetőben feltüntetett területeken használható fel. A munkakörülmények sokfélesége miatt, a munka megkezdése előtt célszerű próbaragasztást végezni.

A burkolóanyag-gyártók használatra vonatkozó utasításait mindenkor vegyék figyelembe!

Alkalmazástechnikai tanácsadás:
Tel.: 30/9192–938

GYÁRTJA

GAMA GROUP a.s.
závod 2, 592 41 Dalečín, Cseh Köztársaság
Tel:+420 566 503 926,
Fax:+420 566 503 932

Henkel Magyarország Kft.
Ragasztás Technológiák Üzletág
H-1113 Budapest, Dávid Ferenc u. 6.
H-1519 Budapest, Pf. 429.
Tel.: (+36-1) 372-5555 • Fax: (+36-1) 209-1543

Minőség a Mestereknek